

Histolith® Leinölfarbe

Високоякісна льняна фарба для реставрації дерев'яних деталей та конструкцій.



Опис продукту

Сфера застосування

Лляна олійна фарба для покриття обмежених і невеликих дерев'яних деталей зовні та всередині, особливо для фахверку, дерев'яної черепиці та дерев'яних панелей.

Властивості

- без запаху;
- висока атмосферостійкість;
- висока еластичність;
- довгий відкритий час роботи.

В'язуче

Лляна олія з добавками для прискорення процесу твердіння.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 10 л.
Металева банка 2,5 л.

Колірні відтінки

Можна тонувати в багато кольорів за допомогою ColorExpress.

Стійкість кольору згідно з паспортом BFS № 26:

Клас C
Група 1

Ступінь глянце

Світлі кольори можуть жовтіти при використанні на поверхнях із низьким рівнем освітлення (наприклад, у приміщенні). Ця властивість характерна для в'язучого агента лляної олії.

Шовковисто-глянцева.

Вказівки.

Ступінь глянце може варіюватися на поверхнях з різною поглинаючою здатністю. На деталях, які перебувають під прямими сонячними променями, ступінь глянце поступово знижується.

Зберігання

У прохолодному місці, але без заморожування.
Ємності тримати щільно закритими.

Технічна характеристика

■ Щільність: Приблизно 1,05 г/см³ (незатонований продукт).

Застосування

Придатні основи

Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин, сухими (вологість дерева <15%) і з поглинаючою здатністю.

Підготовка основи

Необроблена деревина.

- **Нові дерев'яні деталі:** Відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити і видалити розділяючі речовини (наприклад, смолу). Відшліфувати гострі краї.



Технічна інформація H1034R NOE

	■ <i>Старе обвітрене дерево</i>: Відшліфувати до поверхні зі здатністю до навантажень і ретельно очистити. Відшліфувати гострі краї. Старі покриття зі здатністю до навантажень. Масляні лаки та емалі/лаки на основі алкідної смоли ретельно відшліфувати. Дисперсійні фарби та акрилові лаки/емалі. Видалити з поверхні.
Метод нанесення	Наносити щіткою. Перед використанням добре перемішати. Нанесіть олійну фарбу Histolith® Leinölfarbe у напрямку волокон і добре розподіліть. Завжди розподіляйте матеріал тонким шаром і забувайте надлишки матеріалу в поглиблення, інакше можуть утворитися тріщини.
Структура покриття	Просочування. ■ Деревина дуба зовні і всередині приміщення: за допомогою матеріалу Histolith® Halböl ■ Деревина хвойних порід зовні будівлі: за допомогою матеріалу Capalac Holz-Imprägniergrund. ■ Деревина хвойних порід всередині приміщення: за допомогою матеріалу Histolith® Halböl. Ґрунтувальне покриття. Histolith® Leinölfarbe Проміжне покриття. Histolith® Leinölfarbe Фінішне покриття. Histolith® Leinölfarbe Ґрунтувальне/проміжне/фінішне покриття наносити тільки затонованим. Нанесення. Перед застосуванням ретельно перемішати. Нанести матеріал Histolith® Leinölfarbe у напрямку волокон і добре вирівняти. Матеріал завжди наноситься тонким шаром, прибрати надлишки матеріалу в поглибленнях, інакше можуть з'явитися тріщини. При необхідності розбавити максимум на 10% матеріалом Histolith® Halböl.
Витрата	Приблизно 80-100 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні. Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкт.
Умови застосування	Нижня межа температури при нанесенні покриття: + 8 °C для поверхні та навколишнього середовища
Період висихання	Досвід показує, що фарби з лляної олії вимагають більшого часу висихання, ніж сучасні фарби на основі синтетичної смоли. Поверхня при температурі повітря 20 °C та відносній вологості 65%, стійка до дощу через 8 годин і поверхню можна повторно фарбувати через 24 години. При низьких температурах і вищій вологості час висихання подовжується.
Очищення інструментів	Після використання очистити інструмент замінником скипидару.
Примітки	
Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Може викликати алергічні реакції. Паспорт безпеки надається за запитом. Не допускайте потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води з милом. Будь ласка, зверніть увагу: ганчірки, змочені продуктом, піддаються ризику самозаймання (через вміст лляної олії). Тому їх слід завжди зберігати в щільно закритих жестианих контейнерах або розкласти для висихання (на відкритому повітрі), перш ніж викинути.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Рідкі залишки матеріалу здавайте на пункт збору старих фарб/лаків, висохлі залишки матеріалу утилізуйте як будівельні та демонтажні відходи або як побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для продуктів даної категорії A/d: 300 г/л з 2010 року. Цей продукт містить 210 г/л ЛОС.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua



Технічна інформація H1034R NOE · Видання: травня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.