

ФЕРОЗИТ ГРУНТ 15

Силікатна ґрунтовка

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
31 x 23 x 19



Рекомендовано для газобетону

ФЕРОЗИТ ГРУНТ 15 — універсальна ґрунтовка на основі рідкого скла з органічними добавками для обробки бетонних основ, стяжок, цементних, цементно-вапняних, вапняних штукатурок. Володіє високими адгезією до основи, проникаючою здатністю, паропроникна. Особливо ефективна для закріплення основ перед нанесенням вапняних та силікатних матеріалів, а також для реставрації пам'яток архітектури. Для досягнення ефекту «дихаючих стін» й оптимального мікроклімату рекомендовано використовувати сумісно з комплексом вапняних матеріалів Ферозіт. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.



Фасування: 1 L (л); 5 L (л); 10 L (л)



ЕКОЛОГІЧНА



ПАРОПРОНИКНА



ЗМІЦНЮЄ
ОСНОВУ



ПРОЗОРА
ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ



ВИСОКА
ПРОНИКАЮЧА
ЗДАТНІСТЬ



ЗМЕНШУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ



ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА
ЗОВНІШНІХ РОБІТ

СКЛАД

Рідке скло, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/8) ≤ 30 г/Л (г/л).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвіль, грибків, залишків фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по нових вапняних та цементних штукатурках вони мають бути витримані не менше 14 діб.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт Грунт 15 випускається у вигляді емульсії, готової до використання. Перед використанням збовтати.

ВИТРАТИ

0,1-0,2 L (л) на 1 м²(м²) поверхні. Витрати залежать від ступеня поглинання основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтовку наносити за допомогою щітки рівномірним шаром, ретельно втираючи її в основу. Час висихання покриття 2-3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Подальшій обробці поверхня може піддаватися не раніше, ніж через 12 год. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %.

УВАГА!

При застосуванні уникати попадання Ферозіт Грунт 15 на скляні, лаковані, металічні, дерев'яні, клінкерні поверхні, що може призвести до їх пошкодження.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. При зберіганні можливе утворення осаду. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Містить рідке скло. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі негайно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	2 год
Подальша експлуатація поверхні після ґрунтування, не раніше	12 год
Витрата	0,1 - 0,2 L (л) на 1 м ² (м ²)
Температура виконання робіт	+8 °C ÷ +30 °C

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

ПАКУВАННЯ			
Об'єм пакування	1 L (л)	5 L (л)	10 L (л)
Кількість в ящику	15 шт.	-	-
Кількість на піддоні	300 шт.	90 шт.	40 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-002-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.403-21

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.



Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗИТ створює здоровий мікроклімат у приміщенні, є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті «дихати».

Матеріали комплексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: ґрунтування (Ґрунт 15), штукатурення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вапняна фарба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьківщини.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінок можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

