

ФЕРОЗИТ 230

Суміш для виконання кладки

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
51 x 35 x 11



350 - 400 kg (кг) на 1 м³ (м³) цегляної кладки



Фасування: 25 kg (кг)


ФЕРОЗИТ 230 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для мурування стін, перегородок з цегли та бетонних блоків. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



МОРОЗОСТІЙКА



ПЛАСТИЧНА



ВОДОСТІЙКА



ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ



ЕКОЛОГІЧНО
ЧИСТА



ЛЕГКА В РОБОТІ



ЗРУЧНА У
ВИКОРИСТАННІ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

Суміш Ферозіт 230 ЦВ.1.МР 1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД

Цемент, вапно, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, мастил та ін. Ділянки, що осипаються, та слабкі частини поверхні видалити механічно. Перед тим, як приступити до кладки ряду стінових елементів, необхідно вирівняти розчиною сумішню рівень основи, на який буде проводитись кладка.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19-0,21 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИТРАТИ

16 kg (кг) сухої суміші на 1 м² (м²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм), або 350-400 kg (кг) на 1 м³ (м³) цегляної кладки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш викладати за допомогою кельми чи ковша рівномірно на горизонтальну та вертикальну поверхні кладки, встановити стіновий елемент, вирівняти і притиснути. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 180 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберегти очі та шкіру. У разі потраплення розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,19 - 0,21 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	180 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,2 МПа (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	5 МПа (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 м ² (м ²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	16 kg (кг)

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ	
Маса пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.

Протокол радіологічних випробувань №77/08-2/6 від 14.07.2023 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

