Затишний і здоровий мікроклімат у приміщенні

Штукатурні суміші

Штукатурки Baumit для зовнішніх робіт забезпечують захист поверхні та надають додаткової цінності будівлі.

Штукатурні суміші для зовнішніх робіт – це покриття на мінеральній основі для стін, які забезпечують захист поверхні та слугують базою для нанесення фарб або декоративних штукатурок. Розроблені для довготривалого захисту мурувань. До складу лінійки продуктів ТМ Baumit входять легкі у застосуванні високопаропроникні штукатурні суміші для механізованого та/або ручного нанесення.



ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ



Baumit MPA 35 L | Бауміт МПА 35 Л

Універсальна модифікована полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш з домішками перліту. Призначена для механізованого штукатурення стінових конструкцій з газобетонних блоків без попереднього ґрунтування або нанесення штукатурного набризку як зовні, так і всередині будівель. Придатна для нанесення ручним способом, а також для штукатурення щільних мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні блоки типу Porotherm тощо).

- Високоадгезійна
- Для нанесення ручним та механізованим способами
- Пластична і зручна у використанні
- Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

MPA 35 L 25 кг	
Витрата:	~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:	~1 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 2 см)
Упаковка:	мішок 25 кг



Baumit MPA 35 | Бауміт МПА 35

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого штукатурення всіх видів щільних мінеральних основ зовні та всередині будівель. Придатна для нанесення ручним способом. Зокрема застосовується для вирівнювання фасадних конструкцій, а також конструкцій житлових і нежитлових приміщень (кухні, ванні кімнати, комори, підвали й інші приміщення з сухим і вологим режимами експлуатації) під декоративне штукатурення, фарбування та облицювання.

- Для нанесення ручним та механізованим способами
- Пластична і зручна у використанні
- Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

MPA 35 25 кг	
Витрата:	~14,0 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:	~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:	мішок 25 кг



Baumit MPA 62 | Бауміт МПА 62

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого штукатурення всіх видів щільних мінеральних основ зовні будівель, в їх цокольній частині. Придатна для нанесення ручним способом.

- Високоміцна
- Для цоколів та бомбосховищ
- Для нанесення ручним та механізованим способами
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

MPA 62 25 кг	
Витрата:	~14,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:	~1,7 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:	мішок 25 кг

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ



Baumit Spritz | Бауміт Шпрітц

Штукатурний набризк – суміш для механізованого улаштування штукатурного набризку на поверхнях стінових конструкцій з метою забезпечення високої міцності зчеплення цементних і цементно-вапняних стартових штукатурних покриттів до щільних мінеральних основ (бетон, мурування з цегли тощо), а також до основ з ДСП, фібролітових плит, незнімної опалубки типу Velox тощо. Придатна для нанесення ручним способом, а також для улаштування армованих штукатурних набризків під штукатурні покриття або облицювання плиткою. Максимальна товщина покриття за один прохід – 5 мм.

- Утворює шорсткість поверхні та зміцнює основу
- Вирівнює поглинаючу здатність основи
- Покращує адгезію стартових штукатурних покриттів до основи
- Для виконання робіт ручним або механізованим способом
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Spritz 25 кг	
Витрата:	~4–5 кг/м² на шар товщиною 3–5 мм
Вихід:	~5,0–6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3–5 мм)
Упаковка:	мішок 25 кг

1. СИСТЕМА «ПОЛЕГШЕНА»	2. СИСТЕМА «КЛАСИЧНА»	
		
■ Полегшена — з додаванням перліту ■ Паропроникність ■ Еластичність	■ Швидкість і простота застосування ■ Водовідштовхувальні властивості ■ Висока паропроникність	
StarTop	CreativTop	ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ
PremiumPrimer	UniPrimer	ҐРУНТУВАЛЬНА СУМІШ
ProContact + StarTex	ProContact + StarTex	АРМУВАЛЬНИЙ ШАР
MPA 35 L	MPA 35	ШТУКАТУРНА СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ
Spritz	Spritz	ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ПОВЕРХНІ