



Fassadenfarbe

Фарба латексна фасадна

- біла
- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- економічна
- висока адгезія
- атмосферостійка

Застосування та характеристика

Дисперсійна латексна фасадна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт, паропроникна, відрізняється стійкістю до атмосферних впливів, високою адгезією і гарними декоративними властивостями. Придатна для фарбування цементної штукатурки, бетону та пінобетону, цегли, а також по гіпсовим основам, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанері, дереву і шпалерам всередині приміщень. Не містить розчинників.

Склад

Акрилова дисперсія, титандіоксид, наповнювачі, допоміжні домішки. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/с, згідно директиви ЄС становить 40 г/л (2010); даний продукт містить < 40 г/л ЛОС.

Розчинник

Вода

Основа

Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі старі покриття, забруднення та висоли слід старанно видалити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Тріщини на поверхні розшити і зашпаклювати фасадною шпаклівкою. Поверхні обробити глибоко проникаючою ґрунтовкою торговельної марки MGF. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним ґрунтом düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити на поверхню щіткою, валиком або фарборозпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 2 шари

1 шар - фарбу рекомендується розбавити щонайбільше 10% води.

2 шар - фарбу при можливості не розбавляти. Час висихання кожного шару 1-2 години, повне висихання 24 години, при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні температури час збільшиться.

При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,45-0,66 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої густини і використовувати сопло 2 мм.

При використанні апаратів TM Wagner рекомендуємо використовувати модель Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. При незначних

площах нанесення можна використати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу в цьому випадку розбавити водою на 3%.

Витрата 180-200 гр/м², Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

Для збільшення стійкості поверхні до ушкоджень мікроорганізмами додати у фарбу антиплісняву домішку düfa Schimmelstop і ретельно перемішати.

Роботи вести при температурі основи від +5°C до +30°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби.

Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Колерування

Можливе барвником düfa Vollton- und Abtonfarbe D230, а також машинним колеруванням по системі SELEKT.

Фасовка

1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати фарбу у каналізацію, водойми чи на ґрунт. Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі, в складських приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці 36 місяці.

Виготовлено по технології і на обладнанні фірми "Meffert AG", Німеччина.

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 76

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

M90

14 кг – 77 м²

7 кг – 38 м²

3,5 – 19 м²

1,4 – близько 8 м²

1.08.2017