

DF 9

Мастика для безшовної гідроізоляції

DF 9 – це однокомпонентна готова гідроізоляція, здатна перекривати тріщини, для безшовної еластичної гідроізоляції під плитку всередині вологих приміщень (ванні кімнати, душові, кухні, пральні тощо).

DF 9 придатна для використання на поверхнях з підігрівом. Завдяки високій шорсткості поверхні забезпечується відмінне зчеплення з клейовими розчинами.

DF 9 відповідає вимогам DIN EN 14891.

Властивості

- ❖ Вискоеластична
- ❖ Випробовано для класів навантаження від W0-I до W2-I (стіни)
- ❖ Паропроникна
- ❖ Може наноситись малярним пензлем та валиком
- ❖ Не містить розчинників

Області застосування

Для гідроізоляції таких поверхонь, як

- ❖ бетон, легкий бетон та ніздрюватий бетон
- ❖ цегляна кладка
- ❖ цементні та ангідридні стяжки
- ❖ штукатурки категорій CS II, CS III та CS IV відповідно до DIN EN 998 (міцність на стиск $\geq 1,5$ Н/мм²) та гіпсові штукатурки відповідно до DIN EN 13279 (міцність на стиск $\geq 2,0$ Н/мм²)
- ❖ старі керамічні покриття
- ❖ будівельні плити ВР
- ❖ гіпсові стіни та гіпсокартонні плити
- ❖ асфальтобетонні стяжки (IC 10)

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ суха, чиста та непромерзла
- ❖ здатна нести навантаження
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Також зверніть увагу:

- ❖ необхідно професійно відремонтувати існуючі тріщини, наприклад, за допомогою розчину для заливки тріщин R 70
- ❖ вирівняти нерівні основи
- ❖ на високопористих поверхнях та поверхнях з раковинами необхідно спочатку нанести дряпаючий адгезійний шар, наприклад, виконаний з M 21 або Multilight®
- ❖ поглинаючі поверхні необхідно погрунтувати ґрунтівкою D 11 або D 5
- ❖ необхідно нанести тонкий контактний шар («на здир») DF 9 на існуючі покриття з плитки

Технічні дані

склад матеріалу	полімерна дисперсія
колір	сірий
пакування	відро 3 кг відро 5 кг відро 12 кг відро 21 кг
зберігання	в сухому, прохолодному непромерзаючому місці не менше 12 місяців в герметичній заводській упаковці
густина	~ 1,45 кг/л
витрата (для виконання необхідної товщини сухого шару в 0,5 мм)	~ 1,2 кг/м ²
час висихання перед нанесенням наступного шару	~ 4 год
час висихання перед укладанням плитки	~ 12 год
температура застосування та поверхні	від + 8 °C до + 30 °C
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	механічно

Слід дотримуватися товщини шару згідно DIN 18534-3.

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та твердіння.

DF 9

Мастика для безшовної гідроізоляції

Застосування

- ❖ перед нанесенням ретельно перемішати DF 9 та наносити овчинним валиком або плоским малярним пензлем мінімум в 2 шари (попередній шар DF 9 має повністю висохнути перед нанесенням наступного)

Загальна товщина сухого шару гідроізоляції має становити не менше 0,5 мм, що відповідає товщині вологого шару 0,8 мм відповідно).

Для подальшого укладання плитки можна застосовувати відповідні клеї для плитки MC®.

Для гідроізоляції швів, внутрішніх та зовнішніх кутів необхідно застосовувати гідроізоляційну стрічку та аксесуари SB 78, яку необхідно приклеїти на перший шар гідроізоляції та покрити другим шаром.

Важливі вказівки

Протягом висихання DF 9 необхідно захищати від вологи, протягів, сонячних променів, а також від різких коливань температури. Під час висихання відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80 %.

DF 9 не повинна піддаватись механічним навантаженням.

Уникайте вологи на нижній стороні гідроізоляції. DF 9 не придатна для використання в місцях з негативним тиском води та додатковим хімічним навантаженням.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-bauchemie.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

www.mc-bauchemie.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» - 07541 - вул. Маяковського, 38 - Березань - Київська область - Україна