

ФЕРОЗИТ 33

Штукатурка декоративна силіконова «Мозаїка»

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
31 x 23 x 19



СИЛІКОН-модифікована, з підвищеною водостійкістю та паропроникністю

ФЕРОЗИТ 33 СИЛІКОНОВА МОЗАЙКА — декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії з додаванням силіконових смол, забарвленої крихти та модифікуючих добавок для отримання тонкошарового декоративного покриття при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень та назовні. Ефективна в приміщеннях з підвищеним експлуатаційним навантаженням (коридори, сходові клітки, офіси і т.п.), для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, бетону та цоколів з підвищеною водостійкістю та паропроникністю. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



Фасування: 5 kg (кг); 14 kg (кг); 25 kg (кг)



ПАРОПРОНИКНА



ГІДРОФОБНА



АТМОСФЕРОСТІЙКА



ТРИЩИНІСТІЙКА



СТІЙКА ДО
УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ
ПРОМІНІВ



СТІЙКА ДО
МЕХАНІЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ



ЛЕГКА В НАНЕСЕННІ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА
ЗОВНІШНІХ РОБІТ

СКЛАД

Водна акрилова дисперсія, модифікований полісилоксан, забарвлена крихта та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/11) ≤ 100 г/л.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил, однорідною за кольором.

При виконанні робіт по новій цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, по гідрозахисному армованому шару – не менше 7 діб. Основи з пониженою несучою здатністю, з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Ґрунт 1. Перед нанесенням декоративної штукатурки на попередньо підготовану поверхню обов'язково нанести ґрунтувальну фарбу SILICON 12 PUTZGRUND забарвлену відповідно до основного кольору штукатурки. Нанесення штукатурки виконувати після висихання ґрунтувальної фарби, але не раніше, ніж через 12 год.

Перед оздобленням цокольної частини будівлі необхідно заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 33 Силіконова Мозаїка випускається в вигляді суміші, готової до використання. Перед застосуванням штукатурну масу перемішати при малих обертах з використанням міксера до отримання однорідної маси. Для забезпечення рівномірності кольору на однорідних поверхнях використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці! При використанні штукатурки з різних партій вимішати їх в окремій ємності.

ВИТРАТИ

3,4-4,0 kg (кг) на 1 m² (м²) при розмірі зерна 0,8-1,2 mm (мм)

4,5-5,0 kg (кг) на 1 m² (м²) при розмірі зерна 1,0-1,6 mm (мм)

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 33 Силіконова Мозаїка нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі. Нанесення проводити в одному напрямі без надмірних зусиль. Штукатурку не затирати. Товщина нанесеного шару повинна складати не менше 1,5 товщини зерен заповнювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення на поверхнях, не розмежованих виступами, карнизами, кутами будівель та ін., використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. Не накладати на горизонтальні відкриті поверхні та поверхні, які капілярно підтягують воду. Застосування штукатурки темних тонів на поверхнях, які піддаються дії прямого сонячного проміння, може привести до втрати естетичного виду штукатурки.

Контроль якості виконаного покриття на відсутність дефектів – западин, виступів, залисин – виконувати за допомогою профільного освітлення відразу після нанесення. При виявленні дефектів усунути їх негайно, до підсихання покриття. Безпосередньо після нанесення штукатурка має молочно-голубий колір, який в процесі формування плівки зникає. При температурі навколишнього середовища +20 °C та відносній вологості повітря 60 % час висихання поверхні покриття – 48 год.

Важлива інформація!

Покриття набуває своїх властивостей після повного формування плівки, яке досягається через 28 діб від нанесення. При високій вологості та низькій температурі час висихання та формування плівки значно подовжується. В процесі накладання штукатурки та формування плівки температура навколишнього середовища, матеріалу та основи повинна бути в межах від +10 °C до +30 °C, а відносна вологість повітря не вище 70 %.

Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. При тривалій дії вологи на штукатурку можливе легке помутніння плівки, яке після висихання зникає.

Для підсилення захисту від атмосферних впливів декоративної штукатурки Ферозіт 33 Силіконова Мозаїка після її висихання слід нанести FEROMAL 32 DEKOLAZUR.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Закриті приміщення після нанесення штукатурки необхідно провітрити до зникнення характерного запаху. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	48 год
Витрата	3,4-4,0 kg (кг) на 1 m ² (м ²) при розмірі зерна 0,8-1,2 mm (мм) 4,5-5,0 kg (кг) на 1 m ² (м ²) при розмірі зерна 1,0-1,6 mm (мм)
Температура виконання робіт	+10 °C +30 °C
Адгезія S _d	>0,5 MPa (МПа)
Еквівалент опору дифузії водяної пари повтряного прошарку, S _d	Не більше 0,5 (клас V2)
Клас за водонепроникністю (відповідно до ДСТУ EN 1062-1)	W2

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

ПАКУВАННЯ		
Маса пакування	5 kg (кг)	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	100 шт.	24 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.403-21

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/63227 від 14.10.2014 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

