DecoLasur Glänzend

Глянцева лесуюча фарба на дисперсійній основі для внутрішніх робіт.

Опис продукту

Вступ	Для нанесення декоративних лесуючих покриттів всередині приміщень. Підходить для гладких та структурних декоративних поверхонь і штукатурок.
Сфера застосування	Для високоякісних внутрішніх покриттів в житлових приміщеннях, в школах, лікарнях, дитячих садках, муніципальних установах і т.д.
Властивості	■ висока ступінь прозорості; ■ стійка до вологого чищення, клас R1 за ДСТУ EN 13300; ■ водовідштовхуюча; ■ здатна до дифузії; ■ висока адгезія; ■ водорозчинна; ■ тиксотропна; ■ екологічний стандарт E.L.F.
В'яжуче	Полімерна дисперсія відповідно до DIN 55945.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 2,5 л, 5 л.
Колірні відтінки	Прозорий. Можливість тонування в системі ColorExpress і за допомогою повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor. **Увага:** Пігменти AVA та пігментні пасти на основі органічних пігментів є світлостійкими та стійкими до впливу УФ-випромінювання в обмеженому діапазоні.
Ступінь глянцю	Глянцева.
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +35 °C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.
Технічна характеристика	■ Щільність: приблизно 1,0 г/см^3
Додаткові продукти	■ **Perlatec Gold/Silber** ■ **Pearl White/Red/Green/Blue** ■ **Switch Desert Light/Lagoon Water** ■ Пігменти з перлинним блиском для внутрішніх робіт для благородного лесування Caparol та для отримання кольорових поверхонь та поверхонь типу металік.

Кількість пігменту для 5,0 л DecoLasur Glänzend:



CAPAROL

- 1 % = 50 г
- 2 % = 100 г
- 3 % = 150 г
- 4 % = 200 г
- 5 % = 250 г
- 6 % = 300 г
- 7 % = 350 г

Вказівки

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	○	-	-
(–) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи

Основа повинна бути чистою, сухою і не містити розділяючих речовин.

Підготовка основи

Характер підготовки поверхні залежить від самої поверхні та її властивостей. Тому необхідно дотримуватися відповідної технічної інформації.
Вказівки з оформлення:
Безбарвні лазурі призначені для обробки стін, підкреслюючи їх природний колір та текстуру. Параметри нанесення лазурі, такі як концентрація, товщина шару, інструмент та властивості основи, безпосередньо впливають на кінцевий естетичний ефект. Для досягнення контрастного ефекту рекомендується наносити темну лазур на світлий шар проміжного покриття.

Метод нанесення

Для нанесення лесуючого покриття матеріалом Deco-Lasur glänzend можна використовувати малярну щітку, торцеву щітку, натуральну губку. Вибір залежить від бажаної техніки лесування.

Структура покриття

Проміжне покриття.
Усередині приміщень нанести покриття матеріалом Caparol HaftGrund EG, Capatect PutzGrund 610, Modelliermasse. Матові дисперсійні фарби для внутрішніх робіт через їх вбираючу здатність мають обмежену придатність (ризик появи стиків і напливів). Лесовані поверхні після проміжного покриття не повинні мати кольорових контрастів і володіти рівномірною вбираючою здатністю.
Фінішне покриття.
Зробити 1-3 шари лесування матеріалом DecoLasur Glänzend, затонований за допомогою ColorExpress або повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor (раніше Alpinacolor) або AVA - Amphibolin. Для регулювання робочої консистенції Deco-Lasur glänzend можна розбавити не більше ніж 20% водою.
Якщо в якості основи лесування був обраний матеріал FantasticFleece, то DecoLasur glänzend можна розбавити водою на 15% для регулювання робочої консистенції і для досягнення достатнього відкритого часу обробки (дивіться відповідну технічну інформацію). Для досягнення додаткового ефекту перламутрового блиску можна в залежності від бажаного ефекту додати 1-7% ефектних пігментів Effektpigmente (дивіться Технічну інформацію № 816). Пігменти перламутрового блиску рівномірно перемішати.

Витрата

Приблизно 80–200 мл/м^2 на одне покриття.
Витрата може збільшитися в залежності від вбираючої здатності і структури основи.
Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття безпосередньо на об'єкті.

Умови застосування

Мінімально допустима температура нанесення:
+5°C для температури навколишнього повітря і основи.

Період висихання

Залежно від технології лесування працювати "мокре по мокрому" або дотримуватися часу висихання до 12 годин між окремими покриттями. При більш холодній і вологій погоді час висихання відповідно збільшується.

Очищення інструментів

Очистити водою після використання, при необхідності з додаванням миючих засобів.

Вказівки

Не наносити на горизонтальні поверхні, що зазнають впливу води. Щоб уникнути утворення смуг від валика, грунтувальне і проміжне покриття необхідно наносити щіткою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на грунт.
Додаткова інформація: дивіться паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для продуктів даної категорії (категорія A/b): 100 г/л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛОС) в даному продукті не перевищує 1 г/л.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, вода, аддитиви, консерванти.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua