

D 5T

Глибокопроникаюча ґрунтовка (прозора)

D 5T – прозора ґрунтовка для підготовки поглинаючих основ перед подальшим укладанням плитки, нанесенням вирівнюючих розчинів, шпаклівок, штукатурок і фарб всередині та зовні приміщень. Підходить для використання перед нанесенням водоемульсійних фарб та приклеюванням шпалер.

Властивості

- ❖ Прозора
- ❖ Швидко висихає
- ❖ Покращує адгезію
- ❖ Зміцнює основу
- ❖ Може наноситись валиком або малярним пензлем
- ❖ Знижує водопоглинання
- ❖ Зв'язує пил
- ❖ Не містить розчинників
- ❖ Не змінює колір покриття

Області застосування

Для ґрунтування:

- ❖ бетону, легкого та ніздрюватого бетону
- ❖ кам'яної кладки
- ❖ цементних стяжок
- ❖ цементних та вапняних штукатурок
- ❖ цементно-волокнистих плит
- ❖ гіпсокартону
- ❖ гіпсових штукатурок (лише перед фарбуванням або приклеюванням шпалер)

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ поглинаюча, чиста та непромерзла
- ❖ здатна нести навантаження
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Розсіпчасті, м'які та низькоадгезійні елементи основ необхідно видалити.

Також зверніть увагу:

тип основи	нанесення D 5T
поглинаючі мінеральні основи*	1 шар
гіпсова штукатурка (лише перед фарбуванням або приклеюванням шпалер)	1-2 шари
гіпсокартон	1 шар
гіпсокартон (шви між плитами, оброблені гіпсовою шпаклівкою)	2 шари

* такі як бетон, ніздрюватий бетон, силікатна цегла, вапняні, цементні та гіпсові штукатурки, а також цементні стяжки. Використання на гіпсових штукатурках можливо перед наступним фарбуванням стін або приклеюванням шпалер.

Технічні дані

склад матеріалу	полімерна дисперсія
колір	прозорий
пакування	пляшка 1 л каністра 5 л каністра 10 л
зберігання	в прохолодному місці не менше 12 місяців в закритій заводській упаковці, уникаючи замерзання
густина	~ 1,0 кг/л
витрата	~ 120-300 мл/м ² залежно від поглинаючої здатності основи
час висихання між нанесеннями шарів ґрунтовки	~ 30 хв.
час висихання перед укладанням плитки	~ 1 год.
час висихання перед нанесенням вирівнюючих розчинів	~ 60 - 90 хв.
стійкість до дощу	через ~ 1 год.
температура застосування та поверхні	від + 5 °C до + 30 °C
засоби очищення	вода

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %. Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості відповідно сповільнює час обробки та висихання.

D 5T

Глибокопроникаюча ґрунтовка (прозора)

Застосування

- ❖ нанести D 5T малярним пензлем, овчинним валиком або методом розпилення
- ❖ після висихання поверхню основи важко подряпати
- ❖ наносити лише необхідну кількість матеріалу, уникаючи переґрунтування, яке може призвести до утворення гладкої глянцевої плівки

Ґрунтовка краще проникає в основу при нанесенні малярним пензлем.

Важливі вказівки

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-bauchemie.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

www.mc-bauchemie.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» - 07541 - вул. Маяковського, 38 - Березань - Київська область - Україна