

Caparol HaftGrund EG

Ремінералізуюча адгезійна ґрунт-фарба для підвищення адгезії для зовнішніх та внутрішніх робіт. Відноситься по продуктовій групі SaraGreen - ресурсозберігаюча концепція сталого розвитку.



Опис продукту

Сфера застосування

Біла, спеціальна ґрунтувальна фарба, яка продовжує відкритий час роботи та покращує адгезійні властивості покриття всередині та зовні приміщень перед наступними дисперсійними, силікатними та силіконовими фарбами.

Властивості

Попереднє покриття для підвищення адгезії на гладких міцних основах, наприклад, на гіпсокартонних плитах (GK), бетоні, а також на слабобираючих мінеральних штукатурках CSI - CSIII відповідно до DIN EN 998-1, гіпсових штукатурках і готових штукатурках PIV згідно DIN EN 13279-1 і гіпсових будівельних плитах. Особливо рекомендується до застосування на гіпсокартонних плитах, при цьому ризик відшарування тонкого шару гіпсової штукатурки значно знижується. Матеріал використовується як адгезійне базове покриття перед наклеюванням будь-яких шпалер на гладкі, злегка поглинальні поверхні.

- екологічний стандарт E.L.F. Plus - без розчинників, пластифікаторів та консервантів;
- здатність до окреміння для подальшого покриття дисперсійними силікатними фарбами;
- підвищує адгезію, особливо на гіпсових панелях та гіпсових штукатурках та шпаклівках;
- подовжує відкритий час роботи для наступних шарів;
- підходить для алергіків.

В'язуче

Модифікована ремінералізуюча синтетична дисперсія за стандартом DIN 55945.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро. 5 л. 12,5 л.

Колірні відтінки

Білого кольору.

Caparol HaftGrund EG можна тонувати відповідно до різних колекцій кольорів у системі ColorExpress у відтінки з коефіцієнтом світлості HBW ≥ 70 .

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Максимальна величина зерна: $S < 100 \text{ мкм}$. Клас S₁ відповідно до DIN EN 1062-1.
- Щільність: $\text{sd} < 0,14 \text{ м}$ відповідно до EN ISO 7783-2. Клас V₁ (високий) відповідно до DIN EN 1062-1.
- Еквівалент дифузії повітряного шару $s_d \text{H}_2\text{O}$: $W \leq 0,1 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{год}^{0,5})$ відповідно до DIN EN 1062-3. Клас: W₁ (високий) відповідно до DIN EN 1062-1.
- Водопроникність (показник w):



Технічна інформація 658

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	+	+
(-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи

Основи мають бути чистими, сухими, міцними, не повинні мати забруднень та розділяючих речовин, що перешкоджають адгезії.

Підготовка основи

Шпаклівка класу підготовки Q2/Q3/тонкі шари штукатурки < 0,5 мм.
Після шліфування шпаклівки для знепилення поверхні застосовувати грунтовку Caparol ProfiGrund.
ГК - плити.
На ГК-плитах використовувати без попередньої обробки.
Мінеральні шпаклівки/штукатурки (внутрішні та зовнішні).
Поверхні з легким піщаним осипом попередньо обробити грунтовкою Caparol ProfiGrund.

Метод нанесення

Caparol HaftGrund EG можна наносити за допомогою валика, щітки або інструменту для безповітряного розпилення.

Розбавлення

Не розбавляти або розбавляти максимум на 3% водою до робочої консистенції.

Структура покриття

Використовується в якості високопокривного ґрунту перед нанесенням дисперсійних, дисперсійно-силікатних та силіконових фарб.

Витрата

Приблизно 150-200 мл/м² залежно від поглинальної здатності та властивостей основи. Точна витрата та необхідність розбавлення визначаються тестовим нанесенням.

Умови застосування

Температура матеріалу, повітря та основи: від +5 °C до +30 °C.

Період висихання

При температурі +20 °C і відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня готова до подальшої обробки. За більш низьких температур час висихання збільшується.

Інструменти

Валик (ворс 13-18 мм), щітка або безповітряний розпилювач.

Очищення інструментів

Після застосування інструменти одразу промити водою.

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Кут розпилення: 50°
Форсунка: 0,019-0,021"
Тиск під час розпилення: 150-180 бар.
Перед застосуванням ґрунт-фарбу рекомендується додатково профільтрувати.

Вказівки

Щоб зберегти свої особливі властивості Caparol HaftGrund EG можна змішувати лише з водою. Не змішуйте та не поєднуйте з іншими продуктами.

Примітки

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент
друку)

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Забезпечити ретельне провітрювання під час застосування та висихання. Не їсти, не пити та не палити під час застосування продукту. У разі потрапляння в очі/на шкіру ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та ґрунт. Більш детальна інформація надана в Паспорті безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

Утилізація

У вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки можна утилізувати як відходи лакофарбової промисловості, висохлі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне або побутове сміття.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. A/1) - 75 г/л з 2021 року та 30 г/л з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. A/a) - 30 г/л. Вміст ЛОС у даному продукті < 1 г/л.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Поліакрилатна смола, оксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, рідке скло, добавки.

Технічна підтримка

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

Телефон: +38 (044) 379 06 91
E-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 658

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua



Технічна інформація 658 · Видання: лютого 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua