

ФЕРОЗИТ SUPER

Суперклей універсальний

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
49 x 35 x 11



Для каменю та плитки з стороною до 1 м (м)



Фасування: 25 kg (кг); 5 kg (кг)

ФЕРОЗИТ СУПЕР — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання плитками з природного і штучного каменю, керамограніту (гресу) з стороною до 1 м (м) на поверхнях, що зазнають дії води, замерзання (чи нагрівання): терасах, цоколях, балконах, басейнах, підлогах з підігрівом, а також по старій керамічній плитці. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

1,2
MPa

МІЦНІСТЬ
ЗЧЕПЛЕННЯ
З ОСНОВОЮ

C2T

КЛАС

NATURAL
STONE

ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ
ПРИРОДНОГО ТА
ШТУЧНОГО КАМЕНЮ

POOL
BASEMENT
TERRACE

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ
ЦОКОЛІВ, БАСЕЙНІВ
ТА ТЕРАС



АРМОВАНІЙ
ВОЛОКНОМ



ВОДО - ТА
МОРОЗОСТІЙКИЙ



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
ТЕПЛИХ ПІДЛОГ



ДЛЯ УКЛАДАННЯ
«ПЛИТКА
ПО ПЛИТЦІ»

Суміш Ферозіт Супер Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД

Цемент, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетонні основи – не менше 3 місяців. При укладанні плитки в зонах підвищеної дії вологи рекомендовано заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції. Нерівності більше 5 мм (мм) вирівняти клеєм Ферозіт Супер за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі основу обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Ґрунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,21 - 0,24 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²) застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу – з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати площі плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 15 хв. Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год, піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30 °C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20°C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберегти очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21 - 0,24 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Відкритий час, не менше	20 хв
Час коригування, не менше	15 хв
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше	0, 5 mm (мм)
Міцність зчеплення з основою після:	
- витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	1,2 МПа (МПа)
- замочування у воді, не менше	1,2 МПа (МПа)
- наперемінного заморожування і відтавання, 75 циклів, не менше	1,2 МПа (МПа)
- температурного впливу, не менше	1,2 МПа (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації	-50 °C ÷ +70 °C

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m ² (м ²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m ² (м ²)
до 0,01 (10x10 см)	4	2,4
до 0,04 (20x20 см)	6	3,6
до 0,09 (30x30 см)	8	4,8
до 0,16 (40x40 см)	10	6,0
до 1,00 (100x100 см)	12	7,2

Витрата сухої суміші залежить від нерівності поверхні та розміру зубців терки. Розрахункова витрата сухої суміші вказана по рівній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ		
Маса пакування	5 kg (кг)	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	200 шт.	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.

Протокол радіологічних випробувань №72/08-2/1 від 14.07.2023 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінок можна з усіх телефонних номерів будь-яких мереж.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

