

Histolith® Trass-Vorspritzputz

Гідралічна штукатурна суміш для нанесення розпиленням для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Опис продукту

Сфера застосування

Підходить як адгезійний з'єднувальний місток на кам'яній кладці в системах реставрації Histolith® Trass зовні та всередині приміщень. Частковий компонент системи Histolith® Trass для реновації та реставрації.

Структура і товщина шару реставраційної штукатурної системи Histolith® Trass залежать від сольового навантаження в кладці відповідно до Інформаційного листа Науково-технічної робочої групи зі збереження будівель та пам'яток (WTA) 2-9-20/D.

Ремонтна штукатурна система Histolith® Trass підходить для оштукатурювання вологої та забрудненої сіллю кладки. Завдяки великому об'єму пор в штукатурному шарі, в них накопичуються шкідливі для будівельних конструкцій солі. Таким чином можна отримати суху поверхню без висолів на вологій кладці, якщо навколишній клімат дозволяє їй висохнути.

Властивості

- висока адгезія до основи;
- напівпокривна;
- морозостійка;
- може наноситися ручним і машинним способом;
- внутрішнє та зовнішнє використання.

В'язуче

Цемент з низьким вмістом органічних добавок.

Упаковка/Розмір тари

Паперовий мішок 30 кг

Колірні відтінки

Сірий

Зберігання

В сухому, захищеному від вологи місці, в оригінальній закритій упаковці. Використати матеріал протягом 9 місяців.

Технічна характеристика

Ремонтний штукатурний розчин (R) відповідно до DIN EN 998-1
Відповідає вимогам Інформаційного листа "Науково-технічної робочої групи зі збереження будівель та пам'яток" (WTA) 2-9-20/D.

- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ Максимальна величина зерна: | Приблизно 3 мм |
| ■ Теплопровідність: | $\lambda_{10 \text{ dry, mat}} \leq 1,00 \text{ Вт/(м·К)}$ для P=50 % відповідно до DIN EN 1745 |
| ■ Міцність при стисканні: | Категорія CS IV відповідно до DIN EN 998-1
$\geq 6 \text{ Н/мм}^2$ відповідно до DIN EN 1015-11 |
| ■ Щільність сирого матеріалу: | Приблизно $1,8 \text{ г/см}^3$ |
| ■ Міцність на розтягування: | $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ відповідно до DIN EN 1015-12
Схема зламу B. |
| ■ Заходи при пожежі: | Клас A1 відповідно до DIN EN 13501-1 (негорючий) |



Додаткові продукти

Histolith® Trass-PorenGrundputz
Histolith® Trass-Sanierputz
Histolith® Feinputz

Вказівки

Вказані характеристики являють собою середні значення, які через використання натуральної сировини можуть дещо відрізнятися від партії до партії.

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	+	+
(-) не придатний / (○) умовно придатний / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи

Волога і забруднена сіллю кладка на внутрішніх і зовнішніх поверхнях.

Обмеження застосування.

Ремонтна штукатурна система Histolith® Trass не підходить для ділянок будівлі, які контактують із землею, або знаходяться під впливом стоячої води чи ґрунтової вологи. У цих випадках необхідно заздалегідь виконати відповідні заходи з герметизації. Це також стосується випадків, коли кладка дуже волога через зростаючий рівень вологи. У цокольний ділянці не повинно бути прямого контакту з ґрунтом або захисним покриттям.

Система реноваційної штукатурки Histolith® Trass не може запобігти пошкодженню, що спричиняються частими перепадами відносної вологості нижче точки роси.

Підготовка основи

Закрийте захисними плівками перед роботою підвіконня та кріплення.

Ретельно накривайте скло, кераміку, клинкерну цеглу, натуральний камінь, пофарбовані поверхні, а також поверхні, що вкриті лаками та лазурями.

Зніміть пошкоджену штукатурку не менше ніж на 80 см від видимого краю пошкодження. Стару, відколоту, засолену штукатурку необхідно негайно та ретельно видалити. Видалити потрібно також крихкі частини, бруд, пил, старі бітумні покриття та інші розділяючі речовини. Розкрийте пошкоджені шви цегляної кладки на глибину не менше 20 мм.

Ретельно очистіть кладку механічним способом. Штукатурна основа повинна бути стійкою та міцною. Попередньо потрібно зволожити сильно поглинаючу кладку (слабке зволоження). Нанесіть Histolith® Trass-Vorspritzputz і дайте їй затвердіти щонайменше 24 години до повного висихання. Нижній базовий шар штукатурки, такі як базова штукатурка Histolith® Trass-PorenGrundputz, повинні бути добре схоплені та шорхуватими.

Зверніть увагу на вказівки по підготовці поверхонь VOB, частина C, DIN 18350.

Підготовка матеріалу

Змішайте 30 кг продукту (мішок) з приблизно 7 л води.

Матеріал потрібно змішати в масу без грудок за допомогою мішалки на повільних обертах з додаванням чистої холодної води. Приблизно через 3-5 хвилин перемішайте розчин знову. Якщо необхідно, консистенцію можна відрегулювати невеликою кількістю води після повного періоду розмішування розчину.

Залежно від погоди, відкритий час роботи становить приблизно 2 години.

За жодних обставин матеріал, який уже затвердів, не можна знову перемішувати з водою.

Метод нанесення

Матеріал нанести кельмою напівпокривним шаром, плямисто, у вигляді бородавчастої структури, товщиною приблизно 1–2 зерна. Шви не повинні бути повністю заповнені набризком.

Товщина шару

2-5 мм

Структура покриття

- низьке сольове навантаження: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Sanierputz в один шар
- середнє сольове навантаження: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Sanierputz у кілька шарів
- високе сольове навантаження: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-PorenGrundputz + Histolith® Trass-Sanierputz

Також в системі можна наносити Histolith® Feinputz. Якщо загальна товщина штукатурки перевищує 30 мм, слід завжди використовувати Histolith® Trass-PorenGrundputz для вирівнювання кладки.

Фінішне покриття необхідно наносити на відкритому повітрі. Рекомендується наносити покриття лише паропроникними фарбами; дисперсійними силікатними фарбами Histolith® та вапняними фарбами Histolith®. Додаткова попередня обробка продуктом Histolith® Fluat знижує ризик утворення вапняного нальоту.

Витрата

Приблизно 5,0 кг/м². Ці дані про витрату є орієнтовними. Необхідно враховувати відхилення, пов'язані з типом поверхні, методом нанесення та особливостями об'єкту.

Умови застосування

Під час нанесення та висихання температура навколишнього середовища та основи не повинна бути нижче +5°C або вище +30°C. Не використовуйте продукт під прямими сонячними променями, при сильному вітрі, тумані або з високою вологістю.

	При несприятливих погодних умовах необхідно взяти відповідних заходів для захисту оброблених поверхонь фасаду. Щоб уникнути появи тріщин, внутрішні приміщення не можна нагрівати протягом короткого часу, поки штукатурка сохне та твердне. У підвальних приміщеннях під час нанесення та висихання може бути підвищена вологість, особливо в літні місяці. Тому важливо забезпечити контроль вологості в приміщенні та можливість висихання штукатурки. Це можна зробити за допомогою вентиляції або осушення. Під час цієї фази відносна вологість повинна бути нижче 70%.
Період висихання	Час очікування на доопрацювання залежить від температури повітря, вологості, сили вітру, сонячного світла та товщини нанесення. Таким чином, дана інформація служить орієнтиром. Перш ніж призначити наступне нанесення, слід дотримуватися часу очікування: ■ Histolith® Trass-Vorspritzputz: не менше 1 дня до повного висихання. ■ Histolith® Trass-PorenGrundputz: орієнтовне значення 1 день на мм товщини шару. ■ Histolith® Trass-Sanierputz: один шар: 3-7 днів, два шари: перший шар 1-4 дні, другий шар 3-7 днів. ■ Верхній шар Histolith® Trass-Sanierputz: орієнтовне значення 1 день на 1 мм товщини шару (особливо для шару товщиною понад 20 мм). ■ Histolith® Feinputz: можна фарбувати через 7 днів. У посушливий період оброблені ділянки необхідно оберігати від швидкого висихання. Якщо необхідно, тримайте поверхні вологими, ретельно їх зволожуючи.
Очищення інструментів	Інструменти відразу після використання помити водою.
Примітки	
Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозні пошкодження очей. Якщо потрібна медична консультація, майте під рукою упаковку або ідентифікаційну етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихайте пил або туман. Ретельно вимийте шкіру після використання. Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом кількох хвилин. По можливості зніміть будь-які контактні лінзи. Продовжуйте полоскання. Негайно викликайте ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікаря.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Після повного затвердіння можна утилізувати, дотримуючись правових нормативів.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Цемент, гідроксид кальцію, карбонат кальцію, добавки.
Детальні вказівки	Дивіться паспорт безпеки.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua