StuccoDecor DI PERLA

Декоративна шпаклювальна маса для внутрішніх робіт з металевим блиском.

ColorExpress

Опис продукту

Вступ	**Capadecor StuccoDecor DI PERLA** – шпаклювальна маса з металевим блиском для індивідуального декоративного оформлення внутрішніх стін і стель.
Сфера застосування	Для високоякісної декоративної обробки внутрішних поверхонь готелів, кафетеріїв, ресторанів, офісів, лікарських кабінетів, квартир, приміщень у клініках і т. д.
Властивості	■ екологічно безпечна; ■ не містить розчинників і пом'якшувачів; ■ розбавляється водою; ■ здатна до дифузії; ■ проста у застосуванні; ■ витримує високі механічні навантаження.
В'яжуче	Органічне в'яжуче на основі полімерної смоли.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 2,5 л.
Колірні відтінки	Срібний - база. Шпаклювальна маса Capadecor StuccoDecor DI PERLA тонується автоматично в установці ColorExpress приблизно в 55 колірних відтінки. При тонуванні вручну змішати необхідну кількість шпаклівки, щоб уникнути відмінностей колірного тону. Базу можна використовувати тільки в тонованому вигляді.
Ступінь глянцю	Шовковисто-глянцева.
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.
Технічна характеристика	**Технічна інформація згідно DIN EN 13300:** ■ Мокре стирання: клас 2; ■ Величина зерна: дрібне. ■ Щільність: приблизно 0,97 г/см^3
Додаткові продукти	Caparol Glattspachtel Samtex 3 E.L.F.
Вказівки	Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування.



CAPAROL

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	o	-	-
(–) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи

Будь-які традиційні мінеральні поверхні (старі штукатурки, бетон, цегляна кладка), гіпсокартон, тверді дерево-волокнисті плити, збірні будівельні елементи, міцні старі покриття.

Підготовка основи

Основи повинні бути чистими, сухими, з несучою здатністю. Попередньо необхідно зашпаклювати поверхню до гладкого стану (наприклад, з використанням матеріалу Caparol Glattspachtel), щоб не було нерівностей, пошкоджень або усадкових тріщин. Потім необхідно покрити поверхню матеріалом Samtex E.L.F. у відповідності до технічних вказівок без структури з колірним тоном, відповідним до тону подальшого покриття.

Штукатурки розчинних груп PI, PII, PIII.
Міцні нормально вбираючі штукатурки попередньо обробити матеріалом Caparol HaftGrund EG. На вбираючі штукатурки з легким піщаним осипом нанести шар грунтовки Caparol ProfiGrund. На сильно вбираючі штукатурки нанести шар грунтовки Dupa-Putzfestiger.

Гіпсові і готові штукатурки розчинної групи PIV.
Відшліфувати гіпсові штукатурки з ущільненою поверхнею (кіркою), видалити пил. Нанести ґрунтувальний шар матеріалом Caparol HaftGrund EG.

Гіпсові будівельні плити, гіпсокартонні плити.
Відшліфувати дефекти шпаклювання. М'які і відшліфовані ділянки гіпсової шпаклівки зміцнити за допомогою матеріалу CapaSol RapidGrund. На сильно вбираючі поверхні нанести шар грунтовки Dupa-Putzfestiger. На помірно вбираючі поверхні нанести шар грунтовки Caparol HaftGrund EG. На плити з покриттям з водорозчинних фарб нанести шар грунтовки матеріалом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон.
Видалити наявні залишки речовин що відокремлюються, а також крейдяні частинки, що осипаються. На сильно вбираючі поверхні нанести шар грунтовки Dupa-Putzfestiger. На помірно вбираючі поверхні нанести шар грунтовки Caparol HaftGrund EG.

Покриття з несучою здатністю.
Матові, слабо вбираючі поверхні покривати без попередньої обробки. Глянсовим поверхням і лаковим покриттям надати шорсткість, нанести грунтувальний шар Caparol HaftGrund EG.

Покриття без несучої здатності.
Повністю видалити покриття лаками, дисперсійними фарбами і штукатурками на основі штучних смол, що не володіють несучою здатністю. Для грубопористих, вбираючих поверхонь або поверхонь з піщаної осипом необхідний шар грунтовки CapaSol RapidGrund або Caparol ProfiGrund. Покриття мінеральними фарбами без несучої здатності видалити механічним способом, очистити поверхню від пилу. Нанести шар грунтовки Dupa-Putzfestiger.

Покриття з клейових фарб.
Ретельно змити залишки клейових фарб. Нанести шар грунтовки Dupa-Putzfestiger.

Грубоволокнисті, рельєфні або тиснені паперові шпалери, неміцні шпалери.
Повністю видалити залишки шпалер. Змити залишки клейстеру і папіру. Нанести шар грунтовки Dupa-Putzfestiger.

Поверхні з нікотиновими, водяними, жирними плямами і плямами кіптяви.
Нікотинові, жирні плями і плями кіптяви видалити за допомогою води з додаванням побутових миючих засобів, що розчиняють жир, дати поверхні висохнути. Висохлі водяні плями очистити щіткою. Нанести ізолюючий шар грунтовки матеріалом Caparol AquaSperrgrund.

Дефектні ділянки.
Після відповідної підготовки виправити дефектні ділянки за допомогою шпаклівки Caparol Glattspachtel і при необхідності нанести шар грунтовки Caparol ProfiGrund.

Метод нанесення

Необхідно спочатку заґрунтувати основу матеріалом Samtex 3 E.L.F. в колірному тоні заключного покриття. Для нанесення матеріалу потрібен спеціальний інструмент (венеціанська кельма). Як правило, для отримання повністю готового покриття потрібно двошарове нанесення.

Структура покриття	**1 робочий етап.** Рівномірно нанести шпаклювальну масу Capadecor StuccoDecor DI PERLA бажаного колірного тону, розведену водою приблизно на 20%, на підготовлену поверхню за допомогою валика з коротким ворсом. Витрата матеріалу приблизно 40 мл/м². **2 робочий етап.** Нанести шпаклювальну масу Capadecor StuccoDecor DI PERLA без розведення того ж колірного тону венеціанської кельмою до повного покриття, після технологічної перерви обробити/ структурувати поверхню за допомогою тієї ж кельми. При цьому виходить характерна оксамитова поверхня. Витрата матеріалу Capadecor StuccoDecor DI PERLA приблизно 80 мл/м². **Увага.** Щоб уникнути видимих нашарувань необхідно покривати поверхню в техніці «мокре по мокрому» без перерв. На застосування матеріалу впливають протяги і підвищена температура основи.
Витрата	приблизно 120–150 мл/м² для гладкого покриття при двошаровому нанесенні. Точна витрата визначається пробним шляхом на об'єкті.
Умови застосування	**Нижня межа температури при нанесенні покриття.** +5°C для матеріалу, основи та повітря. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%.
Період висихання	Приблизно 24 години, між окремими робочими етапами необхідно дотримуватися часу висихання мінімум 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу сушіння.
Очищення інструментів	Одразу ж після використання промити водою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не викидати в каналізацію, водойми і на грунт.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для категорії даних продуктів (категорія A/a): 30 г/л (2010). Цей продукт містить менше 1 г/л ЛОС.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія акрилово-стирольного сополімера, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, добавки.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua