

Baumit StarColor

Преміальна фарба силіконова



- Преміальна високоякісна фасадна дисперсійна фарба
- Висока паропроникність і CO₂-проникність
- Підвищує довговічність фасаду

Продукт

Преміальна фарба силіконова.

Склад

Модифіковане силіконове і органічні в'язучі, наповнювачі, пігменти, добавки і вода.

Властивості

- Преміальна високоякісна фасадна дисперсійна фарба;
- Висока паропроникність і CO₂-проникність;
- Створює захисну плівку для підвищення довговічності фасаду.

Застосування

Для влаштування захисного шару на підготовлених нових і існуючих мінеральних основах, на існуючих і нових силікатних, силіконових і акрилових покриттях. Використовується зовні і всередині будівель. Особливо рекомендується для цокольної частини будівель, захисту і дизайнерського оздоблення фасадів нових будівель і фасадних систем теплоізоляції, а також при реставрації та реконструкції історичних будівель.

Особливості

Висока укривність, висока стійкість до атмосферних факторів та ультрафіолету, низька тенденція до забруднення та виникнення плям, гідрофобна, дифузійна, морозостійка, легко миється і легка у застосуванні, – наноситься вручну або механізовано за допомогою стандартного обладнання безповітряного розпилення. Гальмує розвиток мікроорганізмів (грибків, водоростей тощо) на фасаді за рахунок застосування у процесі виробництва, найновішого захисного покриття, стійкого до вилугування. Готова до використання, висихає без напружень.

Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.

Відповідність матеріалу

Технічні характеристики і показники якості силіконової фарби Baumit StarColor відповідають та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G₃ E₁ S V W₃ A₂ C₀ та DIN 55945.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/21766 дійсний до 09.12.2026.

Колір:	згідно з колірником Baumit Life
Об'ємна густина / щільність:	~1,4 кг/дм ³
Технологічні перерви:	- нанесення 1-го шару фарби після улаштування фасадного фінішного мінерального декоративного покриття Baumit – не раніше ніж через 2-3 доби; - нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування розведеною Baumit StarColor – не раніше ніж через 12 годин; - нанесення по попередньому нерозведеному шару фарби – не раніше ніж через 6 годин; Високопоглинаючі основи (мінеральні і силікатні покриття): - нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою Baumit MultiPrimer – не раніше ніж через 24 години
Обладнання для механізованого нанесення:	Машини безповітряного розпилення, наприклад: апарат Graco UM II 795 PCнасадка: LL5321 або LL315; Тиск: 90 бар; Фільтр 60 апарат Samba XLнасадка: PAA 525; Тиск: 140 бар; Фільтр 60
pH-значення:	~8
Ступінь блиску:	матовий, клас G ₃ згідно EN 1062-1
Розмір часток:	<100 мкм, клас S „Дрібнозернисті“ згідно EN 1062-1
Коефіцієнт опору паропроникності:	μ = 80-120
Паропроникність:	>150 г/(м ² ×доб.); клас V ₁ „Висока паропроникність“ по EN 1062-1
Відносний дифузійний опір:	~0,02 м; клас V ₁ по EN 1062-1
Водопроникність:	<0,05 кг/(м ² ×год. ^{1/2}), клас W ₃ „Низький“ по EN 1062-1
Проникність діоксиду вуглицю, г/(м²×доб.):	не регламентовано – клас C згідно EN 1062-1
Вміст летких органічних сполук (ЛОС):	обмеження ЄС: категорія „с“ (Wb); 40 г/л (2010) - фактичне значення: <40 г/л ЛОР
Температура основи, матеріалу та повітря під час нанесення:	від +5 °C до +30 °C, вологість повітря не вище ніж 80%
Вихід продукції:	~44 м ² з відра 14 л
Витрата:	- за об'ємом: ~0,2 л/м²×1 шар (залежно від основи); - або із врахування шару ґрунтування + один шар фарбування: - за об'ємом: ~0,32 л/м²×2 шари; - за масою: ~0,45 кг/м²×2 шари Витрата фарби зазначена орієнтовно і залежить від температури нанесення, методу підготовки основи, способу нанесення, а також від фактури штукатурно-декоративного покриття (рівна, баранець, короїд) та фракції фактури (1.5, 2.0, 3.0 мм тощо).

Форма постачання відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

Зберігання В сухих прохолодних умовах, за температури вище ніж +5 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій герметично закритій тарі — не більше ніж 12 місяців від дати виробництва. Транспортування допускається за температури не нижче ніж +5 °C. Продукт слід захищати від впливу морозу і прямих сонячних променів або високих температур.

Основа Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з завершеними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепеленою, негідрофобною, очищеною від висолів.

Підготовка основи

Поверхню основи підготувати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Слабкі ділянки поверхні й такі, що осипаються, видалити.

Технологічна перерва витримування стартових штукатурних систем до нанесення фарби залежить від товщини штукатурного шару і переважних кліматичних умов, але не менше ніж 7 діб. Щоб уникнути вигорання кольору фарби слід забезпечити нормальне протікання всіх процесів гідратації, карбонізації та затвердіння штукатурного шару під фарбування, особливо для темних насичених кольорів фарби в спекотну або прохолодну та / або вологу погоду – це подовжить термін експлуатації фасадного покриття.

У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвілью, слід з'ясувати причини її утворення та усунути їх! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити антимікробним водним сануючим розчином Bauprimer FungoFluid.

Порядок підготовки основи під оздоблення:

- забруднені поверхні очистити;
- залишки змашувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступними спеціальними засобами;
- слабкі ділянки поверхні й такі, що осипаються, – видалити механічним способом;
- крихкі поверхні або які з часом можуть обсипатись слід посилити ґрунтовкою Bauprimer MultiPrimer – технологічна перерва не менше ніж 24 години;
- тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, Bauprimer StarContact / ProContact); за необхідності шар шпаклівки армувати скловолокнистою сіткою Bauprimer StarTex.

Фарба придатна для нанесення на такі основи:

- цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;
- бетонні та інші мінеральні основи;
- затверділі мінеральні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються на основі, зокрема по системах теплоізоляції.

Фарба може бути нанесена при додатковому тестуванні:

- вапняні штукатурні покриття (звернути особливу увагу на завершення процесу карбонізації);
- гіпсокартонні плити.

Непризначена для використання на таких основах:

- лакофарбові і олійні покриття, клейові фарби;
- штучні матеріали та пластмаси;
- вапняні пофарбування;
- метал і деревина;
- високоеластичні фарби, наприклад, Bauprimer ElastoRoll.

Виконання робіт

Приготування:

Фарбу Baumit StarColor перед застосуванням перемішати за допомогою будівельного міксеру або дрилем зі спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Виконання робіт:

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ

- 1-й шар фарби Baunit StarColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 14 л фарби).
- Технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
- 2-й шар фарби Baunit StarColor нерозбавлений*.

Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ, наприклад, існуючі мінеральні штукатурно-декоративні покриття та/або під подальше пофарбування фарбою у темних насичених кольорах, які закінчуються на XXX1, XXX2, XXX3.

- 1 шар Baunit MultiPrimer у співвідношенні з водою 1:3 (див. техпаспорт продукту);
- Технологічна перерва, — не менше ніж 24 години;
- 1-й шар фарби Baunit StarColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 14 л фарби);
- Технологічна перерва, не менше ніж 12 годин;
- 2-й шар фарби Baunit StarColor нерозбавлений*;
- 3-й шар фарби Baunit StarColor нерозбавлений* – наносити за потреби.
- Технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром — не менше ніж 6 годин.

* За потреби доведення фарби до робочої консистенції – додати не більше 0,5 л води на відро 14 л фарби.

Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову кількість води! Неправильна консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (перевитрати, колірні відтінки).

Нанесення фарби

Силіконову фарбу Baunit StarColor можна наносити малярним валиком, щіткою або агрегатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу „Wagner“ (Вагнер) та інших аналогів (Graco, Tescover, Titan тощо). Діаметр сопла від 0,5 до 0,6 мм. Фарбу наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.

Роботи з фарбування фасадів за допомогою безповітряних фарбувальних агрегатів слід виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.

При механізованому нанесенні фарби рекомендуємо встановлювати риштування на відстані не менше 25-40 см від фасадних поверхонь або виконувати роботи з телескопічних вишок. При безпосередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним кутом і на однаковій відстані від фасадної поверхні – 25-40 см.

Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе для забезпечення постійної товщини покриття.

За необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки і досягнення оптично однорідного штукатурного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу Baunit StarColor в один шар в тому ж кольорі.

Рекомендації щодо виконання робіт:

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог технологічних карт Baunit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.

Запобіжні заходи

Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.

Інструменти одразу після застосування вимити водою.

Необхідно закривати поверхні, що контактують з оздоблюваною ділянкою (особливо скло, кераміку, кlinkер, природний камінь, лак і метал). Бризки одразу змити водою.

Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі конструкції або у разі наявності ризику утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити не вище ніж 4%.

Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і протягом 12 годин після нанесення має бути в межах від +5 °C до +30 °C. Відносна вологість повітря має бути не більшою ніж 80%.

Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню фарби на ділянки фасаду, які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією метою, риштування закривати спеціальною негорючою сіткою або плівкою, а по периметру будівлі влаштовувати тимчасовий захист від атмосферних опадів.

Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання пофарбованої поверхні.

Під час нанесення однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою виробництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою уникнення колірних відмінностей різних партій.

Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами.

Загальні вказівки

Вказівки з безпеки:

Під час роботи з фарбою захищати очі та шкіру. Фарбу, що потрапила на шкіру, змити водою. У разі потрапляння в очі, – вимити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню.

Класифікація відповідно до закону про хімічні речовини.

- S 2: Не давати дітям.
- S 24: Уникати потрапляння в очі.
- S 25: Уникати потрапляння на шкіру.
- S 37: Користуватися захисними рукавицями.

Загальні вказівки:

Даний технічний паспорт встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватися правил їх виконання та техніки безпеки.

Виробник не несе відповідальності за недотримання технології під час роботи з матеріалом, а також за його використання з метою та за умов, не передбачених даним технічним паспортом.

У разі використання продукту в умовах не передбачених даним технічним паспортом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.

Даний технічний паспорт, а також письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного паспорту всі попередні вважаються недейсними.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам , що виконують роботи , базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.