

ФЕРОЗИТ 111

Клей для сітки в системах теплоізоляції

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
50 x 35 x 11



Для влаштування армованого шару



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗИТ 111 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для виконання гідрозахисного армованого шару по пінополістирольних та мінераловатних плитах при влаштуванні систем утеплення. Рекомендований для приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу. Може бути використаний для приклеювання теплоізоляційних плит. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



ДЕКОРАТИВНІ
ЕЛЕМЕНТИ
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ З ПІНО-
ПОЛІСТИРОЛУ



АРМОВАНІЙ
ВОЛОКНОМ



УДАРОСТІЙКИЙ



ЕЛАСТИЧНИЙ



МОРОЗОСТІЙКИЙ



ПАРОПРОНИКНИЙ



ДЛЯ ВИСОТНОГО
БУДІВНИЦТВА



ВОДОВІДПІРНИЙ

Суміш Ферозіт 111 Ц.1.ГІЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД

Цемент, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду. Виконання армованого шару проводити не раніше 3 днів після приклеювання теплоізоляційних плит. При виконанні армованого шару по пінополістирольних плитах, які тривалий час піддавались впливу сонячного проміння, механічно зачистити верхній пошкоджений шар плити.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,24-0,26 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки суміш повторно перемішати.

ВИТРАТИ

Від 4,5 kg (кг) сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш наносити на поверхню плити з використанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10x10 mm (мм) провести вирівнювання товщини шару клею. Використовуючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 cm (см). Товщина отриманого покриття - 3-4 mm (мм). Нанесення декоративних штукатурок проводити через 3 доби після виконання гідрозахисного шару.

Під час виконання монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт температура повітря, основи та використовуваних матеріалів повинна бути в межах від +5 °C до +30 °C. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3-4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,24 - 0,26 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Границя міцності на стиск, не менше	4 МПа (МПа)
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,6 kg/m ² √ год (кг/м ² √ год)
Міцність зчеплення з основою, після: - витримання в повітряно-сухих умовах, не менше - замочування у воді, не менше - наперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше	0,08 МПа (МПа) до пінополістиролу 0,015 МПа (МПа) до мішкати
Морозостійкість, циклів, не менше	50
Паропроникність, не менше	0,1 mg/m • год • Па (мг/м • год • Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m ² (м ²) поверхні	від 4,5 kg (кг)

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ	
Маса пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.

Протокол радіологічних випробувань №72/08-2/1 від 14.07.2023 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінок можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

