Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Модифікована, мінеральна шпаклівка для фасадів та внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Сфера застосування	Для вирівнювання пористих і нерівних основ, заповнення нових і для ремонту пошкоджених штукатурок і бетонних поверхонь. Підходить для гладкої обробки під фарбування стін, газобетону та бетону. Шпаклівка використовується для отримання тонкої, гладкої поверхні фасаду. Максимальна товщина шару: 5 мм.
Властивості	■ гідрофобізований; ■ стійкий до погодних умов; ■ не дає усадки при висиханні; ■ не розбухає при дії вологи; ■ легко наноситься; ■ висока адгезія до основи; ■ можна шпаклювати в "нуль"; ■ після висихання придатний для шліфування.
В'яжуче	Мінеральне в'яжуче.
Упаковка/Розмір тари	Паперовий мішок 20 кг.
Колірні відтінки	Натуральний білий.
Зберігання	У сухому, захищеному від вологи місці. Термін зберігання до 12 місяців в оригінальній упаковці. Зберігати як продукти, що містять цемент або вапно.
Технічна характеристика	Величина зерна: ≤ 0,2 мм.
■ Щільність:	Щільність після висихання: приблизно 1,4 кг/дм^3 Щільність у вологому стані приблизно 1,7 кг/дм^3

Застосування

Підготовка основи	Основи повинні бути міцними, сухими, вільними від забруднень і речовин, що погіршують адгезію. Зволожити сильно поглинальні основи. На нерівномірно поглинальні, піщані та м'які мінеральні основи нанесіть Sylitol RapidGrund 111. Очистіть пофарбовані основи та дісперсійні штукатурки та обробіть матеріалом Capatect PutzGrund 610. Після очищення за допомогою грунтовки Capatect PutzGrund 610 загрунтуйте гладкий бетон, а також бетон із покриттями з гарною адгезією. Після очищення зволожьте та накрийте необроблений бетон. Він не є компонентом теплоізоляційних систем ETICS і не рекомендований для використання на шарах, армованих скловолоконною сіткою.



CAPAROL

Підготовка матеріалу	Ретельно розмішайте 1 мішок 20 кг в 6-7 л води. Дайте приблизно 5 хвилин дозріти, потім знову перемішайте. Час готовності до обробки - приблизно 2,5 години при тепмературі повітря +20°C і відносній вологості 65%. Не готуйте більше матеріалу, ніж можна використати за цей час. Затужавілий матеріал не можна повторно змішувати з водою!
Метод нанесення	Наносити кельмою з нержавіючої сталі. Після вирівнювання та початкового затвердіння, розгладьте губкою або вирівняйте теркою з нержавіючої сталі.
Структура покриття	Шари, виконані матеріалом Capalith Fassaden-Feinspachtel P, можна фарбувати приблизно через 7 днів за нормальних погодних умов. Через 28 днів матеріал досягає повної міцності. Після відповідної підготовки їх можна фарбувати будь-якими матеріалами, придатними для мінеральних основ, або наносити мінеральні, полімерні або силікатні штукатурки. Оброблені ділянки слід заґрунтувати матеріалом Caparol HaftGrund EG або Capatect PutzGrund 610, залежно від типу застосованого верхнього шару. Ґрунтувати повноповерхові шпаклівки можна як звичайні цементно-вапняні штукатурки розведеною фарбою. Полімерні штукатурки заґрунтувати Caparol PutzGrund 610, а силікатні — Caparol HaftGrund EG.
Витрата	Приблизно 1,4 кг/м^2/мм.
Умови застосування	**Мінімальна температура застосування:** +5°C для матеріалу, основи та навколишнього середовища.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Подразнює шкіру. Викликає серйозні пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Якщо потрібна медична допомога, майте під рукою контейнер із продуктом або етикетку. Берегти від дітей. Не вдихайте пил або туман. Використовуйте тільки на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні. Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри. При потраплянні в очі - обережно промийте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжуйте полоскання. Негайно зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/до лікаря. Містить: цемент, дигідроксид кальцію. Вологі цементні розчини мають лужну дію/реакцію.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Його можна зберігати після використання, якщо це відповідає місцевим нормам.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Цемент, гідроксид кальцію, полівініл, карбонат кальцію, силікати, допоміжні речовини.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» E-mail: info@caparol.ua
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua