Histolith® Halböl

Ґрунтувальний засіб для деревини на лляній основі.

Опис продукту

Сфера застосування	Ґрунтовка для деревини з ефектом глибокого проникнення для зміцнення та вирівнювання поглинаючої здатності, всередині та зовні приміщень.
Властивості	■ висока проникаюча здатність; ■ гарна зміцнювальна дія; ■ надає адгезію для подальшого нанесення покриттів фарбами на основі лляної олії.
В'яжуче	Льняна олія, розчинник без вмісту ароматичних сполук.
Упаковка/Розмір тари	Металева каністра 2,5 л.
Колірні відтінки	Безбарвний
Зберігання	У прохолодному місці. Ємності тримати щільно закритими.
Технічна характеристика	■ Щільність: Приблизно 0,84 г/см³

Застосування

Вступ	Усі поверхні, які зустрічаються на практиці, та їх підготовка не можуть бути розглянуті в цій Технічній інформації. Якщо необхідно працювати з поверхнями, які тут не перераховані, необхідно проконсультуватися з нами або нашими співробітниками на місцях. Ми раді проконсультувати вас з технічних питань.
Придатні основи	Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, сухими, поглинаючими, чистими, без розділяючих речовин. Необхідно дотримуватися положень VOB, частина C, DIN 18 363, розділ. 3
Підготовка основи	**Дерев'яні поверхні без покриття.** *Нові дерев'яні деталі:* Відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити і видалити розділяючі речовини (наприклад, смолу). *Старі, обвітрені дерев'яні поверхні:* Відшліфувати до поверхні зі здатністю до навантажень або вирівняти за допомогою шпаклювання і ретельно очистити. Вологість деревини не повинна перевищувати 13% для точних за розміром дерев'яних елементів і 15% для обмежено точних і неточних за розміром дерев'яних елементів.
Метод нанесення	Нанести матеріал щіткою у напрямку волокон деревини густим шаром, потім відразу розподілити, щоб на поверхні не було надлишків матеріалу.
Структура покриття	**Обмежено точні і неточні за розміром дерев'яні елементи.**



CAPAROL

Просочення:

Деревина дуба (всередині і зовні): Histolith® Halböl.

Хвойні породи (всередині): Histolith® Halböl.

Хвойні породи (зовні): Capalac Holz-Imprägniergrund

Ґрунтувальне покриття: Histolith® Leinölfarbe.

Проміжне покриття: Histolith® Leinölfarbe.

Фінішне покриття: Histolith® Leinölfarbe.

Витрата	Приблизно 100–150 мл/м^2 на один шар в залежності від поглинаючої здатності поверхні. Точна витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.
Умови застосування	**Нижня межа температури при нанесенні покриття:** + 5 °C для матеріалу, поверхні та повітря.
Період висихання	При температурі повітря 20 °C і відносній вологості повітря 65% поверхню можна обробляти через 12 годин.
Очищення інструментів	Після застосування почистити інструменти уайт-спіритом.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Легкозаймиста рідина та пар. Може бути смертельним при проковтуванні та потраплянні в дихальні шляхи. Може викликати сонливість і запаморочення. Тримайте подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. НЕ палити. Не вдихати пари/аерозоль. Використовуйте тільки на вулиці або в добре провітрюваних приміщеннях. ПРИ КОВТУВАННІ: Негайно зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/до лікаря. НЕ викликайте блювоту. У разі пожежі: для гасіння використовуйте сухий пісок, порошоковий вогнегасник або спиртостійку піну. Повторний вплив може спричинити сухість або потріскання шкіри. **Містить:** нафту, оброблену воднем, важку нафту, оброблену воднем, з низькою температурою кипіння.[br data-start="141" data-end="144" /] **Зверніть увагу:** ганчірки та серветки, просочені цим продуктом, становлять небезпеку самозаймання (через вміст лляної олії).[br data-start="275" data-end="278" data-is-only-node="" /] Тому їх слід завжди зберігати у щільно закритих металевих контейнерах або перед утилізацією висушувати на повітрі (на відкритому повітрі).
Утилізація	Рідкі залишки матеріалу слід здати до пункту збору старих фарб/лаків, а висохлі залишки утилізувати як будівельне та демонтажне сміття або як побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для категорії продуктів (категорія A/h): 750 г/л (2010). даний продукт містить 400 г/л ЛОС.
Детальні вказівки	Дивіться паспорт безпеки.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “3” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua