



Wandfarbe

Фарба для внутрішніх робіт

- біла
- матова
- економічна
- стійка до стирання
- висока криюча здатність

Застосування та характеристика

Фарба для внутрішніх робіт на стінах та стелі. Утворює суконно-матове покриття, яке допускає легку вологу обробку та ремонтне перефарбування. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, лакофарбових покриттів, також ДВП, ДСП, шпалер.

Склад

Акрилова дисперсія, титандіоксид, наповнювачі, допоміжні домішки. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії A/a, згідно директиви ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить < 30 г/л ЛОС.

Розчинник

Вода

Основа

Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Залишки на поверхні старих побілок, виконаних на клейовій основі чи клейових лакофарбових покриттів, ретельно видалити. Нерівності та тріщини вирівняти фінішною шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Поверхню обробити ґрунтовкою торговельної марки MGF. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним ґрунтом düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перед нанесенням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб - "airless") в 2 шари.

1 шар - фарбу розбавити щонайбільше 10% води.

2 шар - фарбу при можливості не розбавляти.

Витрата 150-180 гр/м². Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

Час висихання кожного шару 1-2 години при температурі основи +20° C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні температури він збільшиться.

Нанесення виконувати при температурі не нижче +5° C і відносній вологості повітря не вище 80%.

При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,45-0,79 мм та тиск 160-180 бар. При нанесенні повітряним розпиленням розводити водою до робочої в'язкості та використовувати сопло 2 мм.

При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо на незначних площах використовувати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу розбавити водою на 3%. При значних площах нанесення раціональніше використати апарат Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. Фарбу в цьому випадку можна не розбавляти.

Для збільшення стійкості поверхні до ушкоджень мікроорганізмами додати у фарбу антиплісняву домішку düfa Schimmelstop і ретельно перемішати.

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Колерування

Можливе барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230.

Фасовка

1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 35 кг

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. При розпиленні не вдихати пари. Не виливати фарбу у каналізацію, водойми чи на ґрунт. Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі, в складських приміщеннях при температурі від +5°С до +30°С. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці. Гарантійний термін зберігання в невідкритій заводській упаковці 36 місяців.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 76

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

M1a

14 кг – 93 м²

7 кг – 46 м²

3,5 кг – 23 м²

1,4 кг – 9 м²

1.08.2017