

Histolith® Innenkalk

Зручна у використанні вапняна фарба.

Опис продукту

Сфера застосування

Для автентичних вапняних покриттів, особливо в сфері збереження пам'яток архітектури, а також можливе застосування у сфері житлового будівництва. Особливо гарно підходить для покриття штукатурок, збагачених вапном, а також для відновлення старих поглинаючих покриттів на мінеральній основі.

Властивості

- високий ступінь білизни;
- високопроникна для водяної пари, s_d -значення = 0,01 м.;
- вбирає вологу та має здатність до сорбції;
- низький рівень внутрішнього напруження;
- можна неодноразово фарбувати повторно.

В'язуче

Біле вапно, мінеральні пігменти та наповнювачі, незначні органічні добавки для покращення здатності зв'язувати пігменти та оброблюваності (зокрема, ляна олія).

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 12,5 л

Колірні відтінки

Білий.

Можливе заводське тонування в багато кольорів на замовлення. При нанесенні фінішного покриття на суцільні поверхні використовуйте тільки матеріал з однаковим виробничим номером або змішуйте разом матеріал з різними виробничими партіями. Можливе самостійне тонування повнотоновими фарбами, стійкими до вапна, і сухими пігментами. Сумісність пігменту необхідно перевірити за допомогою тестового нанесення.

Ступінь глянце

Глибоко-матовий.

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +8°C до +30°C.

Технічна характеристика

- Щільність: Приблизно 1,5 г/см³

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	–	–
(–) не придатний / (○) умовно придатний / (+) придатний				



Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути твердими, міцними, вільними від бруду та розділяючих речовин, сухими та поглинаючими. Дотримуйтесь вказівок VOB, частина C, DIN 18 363, параграф 3.
Підготовка основи	Нові штукатурки відповідно до DIN EN 998-1 клас CS I - CS IV. Дати поверхні з новими штукатурками постояти 2-4 тижні. Видалити агломераційний (ущільнений) шар за допомогою матеріала Histolith® Fluat. Альтернативно, Histolith® Innenkalk можна наносити методом фрески приблизно через 24 години після нанесення штукатурки. Під час фрескової обробки на тонованих покриттях можуть виникати зміни кольору та плями. Старі нефарбовані штукатурки та старі мінеральні покриття. Добре очистіть поверхню. Видаліть неміцні шари. Штукатурний ремонтні місця. Вид і склад ремонтного розчину повинен відповідати старій штукатурці. Ремонтна штукатурка повинна бути добре схоплена і затверділа перед фарбуванням. Видалити агломераційні (ущільнені) шари. Глиняні штукатурки. Очистіть поверхню та заґрунтуйте матеріалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, розведеним водою у співвідношенні 2:1. Виконайте пробне нанесення покриття та перевірте наявність проявленого коричневого кольору. Натуральний камінь. Якщо можливо, створіть тестову зону та перевірте сумісність фарби. Будь ласка, зверніть увагу: натуральне каміння з водорозчинними компонентами може проявлятися на пофарбованій поверхні та утворювати плями. Зони ураження цвілью. Рекомендоване вологе очищення поверхні. Після висихання нанесіть на поверхню матеріал Saratox і дайте висохнути.
Метод нанесення	Наносити продукт за допомогою щітки.
Структура покриття	Після попередньої обробки основи нанесіть базове покриття та фінішне покриття, розведеними водою максимум до 15%, залежно від поглинаючої здатності основи. Основи з сильною та нерівномірною поглинаючою здатністю заґрунтуйте матеріалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, розведеним водою у співвідношенні 2:1 до 1:1 залежно від поглинаючої здатності основи. При фарбуванні великих суцільних поверхонь рекомендується зволожити вже нанесене базове покриття чистою водою безпосередньо перед нанесенням верхнього шару, а потім нанести верхнє покриття на матову вологу основу.
Витрата	Приблизно 300–400 мл/м² для двох робочих проходів на гладкій поверхні. Відповідно витрата більша на нерівних поверхнях. Точні значення повинні бути визначені тестовим нанесенням на відповідному об'єкті.
Умови застосування	Нижня межа температури під час нанесення: +8 °C для основи та повітря.
Період висихання	При температурі повітря 20 °C і 65% відносної вологості поверхня висихає через 4-6 годин, можна фарбувати через 24 години. При низьких температурах і вищій вологості період висихання збільшиться.
Очищення інструментів	Інструменти відразу після використання помити водою.
Вказівки	Залежно від типу поверхні можуть виникати зміни кольору та плями. Бажано нанести пробне покриття для перевірки сумісності продукту з основою. Щоб уникнути нашарування продукту, нанесіть методом "мокре по мокрому" за один раз. Ретельно накрийте поверхню, яку потрібно захистити, особливо скло, кераміку, фарбу, клінкер, природний камінь, метал і дерево.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Не вдихати пари/аерозоль. Не допускайте потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Одягайте захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою. У РАЗІ ВДИХАННЯ: Вивести людину на свіже повітря та забезпечити комфортне дихання. Негайно викликайте ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікаря. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом кількох хвилин. По можливості зніміть будь-які контактні лінзи. Продовжуйте полоскання. Негайно викликайте ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікаря. Містить: дигідроксид кальцію. Увага! Розпилення може призвести до утворення небезпечних для дихання крапель. Не вдихайте аерозоль або туман під час розпилення.

Технічна інформація 1016

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Утилізація

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Детальні вказівки

Технічна підтримка

Центр обслуговування клієнтів

У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

Використану тару з залишками матеріалу передавати на переробку лише після повного її спорожнення. Рідкі залишки матеріалу слід утилізувати як відходи водорозчинних фарб, а висохлі залишки — як затверділі фарби або як побутові відходи.

Для категорії продуктів (Категорія A/a) 30 г/л (2010). Цей продукт містить < 1 г/л ЛОС.

Гідроксид кальцію, поліакрилатна смола, лляне масло, карбонат кальцію, діоксид титану, мінеральні пігменти/наповнювачі, силікати, вода, добавки.

Дивіться паспорт безпеки.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 1016 · Видання: травня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.