Capadecor Stucco Eleganza

Дисперсійна шпаклівка для отримання напівглянцевої поверхні з металевим ефектом.

ColorExpress

Опис продукту

Сфера застосування

Напівглянцева дисперсійна шпаклівка, що тонується, яка призначена для декоративного оздоблення внутрішніх стін.

Властивості

- проста у нанесенні;
- створює характерний малюнок;
- надає поверхні перламутрового блиску;
- 2-й клас вологого стирання.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 2,5 л.

Колірні відтінки

Кремово-білий, металевий.

Тонування.
Тонується машинним способом з допомогою ColorExpress у різні відтінки Caparol 3D.

Тонований матеріал перед нанесенням добре перемішати.
Незвичний малюнок залежить від обраного відтінку шпаклівки та від обраної техніки нанесення. При нанесенні на суміжні ділянки рекомендуємо продукт з окремих партій перемішати для уникнення відмінності у відтінках.

Ступінь глянцю

Шовковисто-глянцевий.

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +35 °C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Щільність: приблизно 1-1,2 г/см³

Додаткові продукти

- Caparol Glattspachtel
- Samtex 3 E.L.F.

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2
+	+	○	–	–
(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				



CAPAROL

Застосування

Придатні основи	Внутрішні поверхні мінеральних штукатурок групи PII, PIII, гіпсу та оздоблювальних штукатурок розчинної групи PIV, гіпсокартон, гіпсові плити та бетонні поверхні. Поверхня повинна бути сухою, чистою, міцною, вільною від розділяючих речовин.
Підготовка основи	Грубі поверхні, стіни і стелі з гіпсокартону, поверхні з підвищеним впливом бічного світла повинні бути підготовлені відповідно до Q4 рівня якості. Після висихання здійснюється компенсуюче проміжне шліфування з зерном максимально P200-240. Для вирівнювання вбираючої здатності і для боротьби з пилом виконати покриття Caparol ProfiGrund. Основи, які відповідають Q4 рівню якості, як описано в розділі "Грунтовальне покриття", безпосередньо покрити фарбою Samtex 3 E.L.F.
Метод нанесення	**Ґрунтувальне покриття.** У якості ґрунтувального (попереднього) покриття використовувати фарбу Samtex 3 E.L.F. у кольорі фінішного покриття. **Проміжне покриття.** Stucco Eleganza потрібно наносити на великих площинах методом «мокре по мокрому » венеціанським шпателем. Таким чином, уникається надмірне затягування поверхні. При нанесенні Stucco Eleganza валиком з коротким ворсом потрібно мінімум два покриття та на завершення, розгладжування венеціанським шпателем. Матеріалу повинно бути нанесено так багато, щоб можна було розгладити та сформувати малюнок. **Фінішне покриття.** Фінішне покриття здійснюється таким же чином, що й проміжне покриття. Тут вирівнювання повинно здійснюватись з урахуванням техніки нанесення майстра на поверхні.
Розбавлення	Stucco Eleganza використовується нерозбавленою.
Витрата	приблизно 50-70 мл/м^2/прохід. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.
Умови застосування	**Нижня температурна межа:** +5°C для основи та навколишнього середовища.
Період висихання	При температури повітря +20°C та 65% відносній вологості після приблизно 30-60 хвилин відбувається висихання поверхні . Суха та готова до навантаження через 1-2 дні. При більш низькій температурі та більш високій вологості повітря період висихання збільшується.
Інструменти	Ми рекомендуємо використовувати при нанесенні валик з коротким ворсом (10-12 мм), а також венеціанський шпатель. Шпатель попередньо відшліфувати (зерно 400-600).
Очищення інструментів	Одразу після використання помити водою.
Вказівки	**Вказівки по очищенню.** Провести попереднє випробування на пробній поверхні зразка. Зміни на поверхні, що викликані очищенням, не можуть бути усунуті. На поверхні Stucco Eleganza може виникати легкий "ефект письма". Це головним чином залежить від кольору покриття.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Тримати подалі від дітей. Під час нанесення та висихання забезпечити вентиляцію приміщення. Їсти, пити та курити під час використання продукту забороняється. При потраплянні в очі чи на шкіру, негайно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та грунт.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	В утилізацію віддаються тільки повністю порожні ємності. Рідкі залишки здавати в пунктах збору старих лаків/фарб, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів будівництва або побутового сміття.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Поліакрилат-/полівініл ацетат, мінеральні наповнювачі, вода, аддитиви, консерванти (метил бензизотіазолінон).
Центр обслуговування клієнтів	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» E-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua