

Caparol Decor Facade

Суха декоративна мінеральна суміш для створення структурних та гладких покриттів всередині та зовні.

Опис продукту

Вступ	Суха декоративна мінеральна суміш для створення структурних та гладких покриттів всередині та зовні приміщень, включно з можливістю застосування на системах утеплення зі всіма типами утеплювача.
Сфера застосування	Декоративна, дрібнозерниста мінеральна суміш дозволяє створювати різноманітні фактурні, декоративні, ефектні покриття (наприклад: ефект натурального каменю-вапняку (травертин), ефект бетону, ефект цегляної кладки, ефект дерева та інше) всередині та зовні, включно з можливістю застосування на системах утеплення зі всіма типами утеплювача. Завдяки властивостям матеріалу можливе створення індивідуальних варіантів оздоблення стін. При висиханні продукт можна покривати дисперсійними лесуючими лазурями (наприклад: Histolith Antik-Lasur), або силіконовими чи силікатними фарбами з асортименту Caparol. Добре підходить для використання у внутрішніх приміщеннях офісів, залів для прийому і конференцій, готелів, банків, кімнат відпочинку, сходових маршів, приватних будівель з вимогою підвищеної стійкості до механічного впливу та хорошою здатністю до очищення.
Властивості	■ екологічна; ■ низьке механічне напруження, завдяки наявності армувальних волокон; ■ висока стійкість до механічних навантажень; ■ легка в нанесенні та в обробці; ■ добре зчеплення з основою; ■ висока паропроникність; ■ оптимальний відкритий час роботи.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 10 кг, паперовий мішок 10 кг.
Колірні відтінки	Сіро-піщаний.
Зберігання	У сухому приміщенні на піддонах. Захищати від вологи. Температура зберігання від -50°C до +50°C. Зберігати в оригінально закритій упаковці 12 місяців від дати виробництва.
Технічна характеристика	■ Коефіцієнт опору дифузії μ (H₂O): $\mu < 20$ відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). ■ Міцність при стисканні: клас: CS IV відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). ■ Заходи при пожежі: реакція на вогонь: A2-s1, d0 (негорючий - низьке виділення диму, не утворює горючих частинок) відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). ■ Коефіцієнт водопоглинання: клас: Wc2 відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). ■ Міцність на відрив: $\geq 1,0$ FPa (адгезія) відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT).



Технічна інформація

Вказівки	Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT) ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT) Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризування (першого шару штукатурки) та для штукатурення Реєстраційний номер декларації - DP01:3977-2362-3764-9438.				
Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування	всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
	+	+	+	+	+
	(–) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи	Всі міцні, чисті та сухі поверхні стін та стель: мінеральні поверхні, дисперсійні штукатурки, шпаклівки та фарби, гіпсокартон або гіпсові штукатурки.
Підготовка основи	Поверхню підготувати відповідно до вказівок Технічної інформації №650 «Основи та їх попередня обробка». Поверхню заґрунтувати матеріалом Caparol PutzGrund 610 або HaftGrund EG для підвищення адгезії. Поверхні з легким осипом та середнім ступенем поглинання заґрунтувати матеріалом Caparol ProfiGrund.
Підготовка матеріалу	Потрібно спочатку набрати у пусте відро 2-2,5 л. чистої прохолодної води, повільно розмішуючи, висипати 10 кг. сухої суміші з мішка у воду. Ретельно перемішати суміш до утворення однорідної маси і залишити на 5 хвилин. Потім розчин знову ретельно перемішати.
Метод нанесення	Матеріал наносити шпателем або кельмою, попередньо підготувавши поверхню і заґрунтувавши її матеріалом Caparol PutzGrund 610. Після нанесення матеріалу необхідної товщини, за допомогою відповідного інструменту потрібно сформувати необхідний декоративний ефект. Через 15-20 хвилин шар нанесеного матеріалу при необхідності ущільнити (загладити).
Товщина шару	Матеріал забезпечує товщину одношарового покриття до 10 мм.
Витрата	Приблизно 1000 г/м²/мм. на одношарове покриття залежно від бажаної структури та властивостей основи. Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття.
Умови застосування	Наносити матеріал при температурі повітря та основи від +5°С до +30°С.
Період висихання	При температурі +20°С і відносній вологості повітря 65% покриття висихає через 24 години та може піддаватися подальшій обробці. Покриття стає повністю сухим і може піддаватися навантаженню приблизно через 3 доби. При нижчій температурі і вищій вологості повітря час висихання збільшується.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після закінчення роботи промити водою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати у недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити їх водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та в ґрунт. Дотримуйтеся вимог технічної інформації. Склад: мінеральні в'язучі, мінеральні наповнювачі, армувальні волокна, полімерні добавки.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Затверділий матеріал утилізувати як побутове сміття. Порожню упаковку здати в пункт прийому вторинної сировини.
Центр обслуговування клієнтів	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» Телефон: +38 (044) 379 06 91 E-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: лютого 2025