

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

### SILTEK В-25 УНІВЕРСАЛЬНА СУМІШ «СУХИЙ БЕТОН»

**Застосування:** для локального бетонування, ремонту існуючих цементно-піщаних стяжок та заповнення міжпанельних швів, усунення дефектів заливки бетону. Рекомендується для всіх видів загальнобудівельних робіт: монтажу та штукатурення залізобетонних конструкцій, мурування цеглою та каменем, влаштування міцних підлог, фундаментів, пандусів тощо, всередині та зовні будівель. Дозволяється пересування по поверхні легких навантажувачів та автотранспорту на гумовому ходу.

**Властивості:**

- Широка сфера застосування;
- Високоміцна;
- Містить дрібнозернистий граніт;
- Водо- та морозостійка.

**Склад:** високоякісний цемент ПЦ І-500, фракціонований піскок, відмитий гранітний відсів, комплекс модифікуючих добавок.

**Технічні характеристики:**

Кількість води для приготування розчинової суміші	3,75 – 4,25 л на 25 кг сухої суміші
Мінімальна товщина шару: - для штукатурки	5 мм 20 мм
Максимальна товщина шару: -для штукатурки -для стяжки	30 мм 150 мм
Термін придатності розчинової суміші <sup>1</sup>	не менше 1,5 години
Можливість технологічного пересування <sup>1</sup>	через 24 години
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток <sup>1</sup>	через 48 годин
Міцність на стиск через 28 діб <sup>1</sup>	не менше 25 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 діб <sup>1</sup>	не менше 0,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації	від -30 °C до +40 °C
Витрата сухої суміші на 1 м <sup>2</sup> при товщині шару 10 мм	приблизно 18 кг
Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші	приблизно 0,56 м <sup>3</sup>

<sup>1</sup> За нормальних умов – температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

**Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):**

- підготовлена поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від бруду, пилу, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження. Для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- для забезпечення кращого зчеплення суміші з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки TM Siltek відповідно до призначення:
  - міцні цементно-піщані та бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100, витримати не менше 4 годин;
  - гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton Contact E-106, витримати не менше 8 годин.

**при влаштуванні стяжок:**

- встановити на поверхню маяки (використовуючи суху суміш Siltek T-90) на необхідну товщину шару стяжки;
- в приміщеннях, з площею більше 20 м<sup>2</sup>, або у вузьких і довгих приміщеннях улаштувати деформаційні шви відповідно до нормативної документації;

- для зниження ризику появи тріщин в місцях з мінімальною товщиною рекомендується на поверхню укласти металеву сітку з розміром чарунок 50x50 мм;
- в місцях примикання стін до підлоги по периметру рекомендується закріпити спеціальну роздільну демпферну стрічку.

#### **Приготування розчинової суміші:**

- у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 3,75–4,25 л на 1 мішок Siltek B-25 (0,15–0,17 л води на 1 кг сухої суміші), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок, витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати;
- при муруванні цеглою, блоками в суміш додати просіяний піскок в співвідношенні 1:1 (25 кг піску на 1 мішок сухої суміші Siltek B-25).
- при штукатуренні поверхонь в суміш додати просіяний піскок в співвідношенні 1:2 (50 кг піску на 1 мішок сухої суміші Siltek B-25)
- для влаштування стяжок товщиною більше 100 мм, а також фундаментів, пандусів тощо в суміш додати щебінь фракції 5-10 мм в співвідношенні 1:1 (25 кг щебеню на 1 мішок сухої суміші Siltek B-25) – таку розчинову суміш рекомендовано готовувати у бетонозмішувачі традиційним способом.

#### **Виконання робіт:**

- влаштування стяжок:** розчинову суміш нанести на поверхню за допомогою кельми або лопати, до заданого маяками рівня та розподілити за допомогою рейки або правила;
- при улаштуванні стяжок по роздільному шару, у якості роздільного прошарку рекомендується застосовувати поліетиленову плівку чи руберойд;
- в разі застосування металевої сітки слідкувати за тим щоб сітка була розміщена всередині розчину, розгладити та затерти суміш на поверхні за допомогою тертки;
- влаштування фундаментів та пандусів:** заповнити опалубку приготовленою розчиновою сумішшю, розрівняти та ущільнити. Розгладити та затерти суміш по поверхні за допомогою тертки;
- монтаж залізобетонних конструкцій, мурування цеглою:** за допомогою кельми або лопати розчинову суміш нанести на контактну поверхню необхідною товщиною, виконати монтажні або мурувальні роботи, видалити залишки розчинової суміші з бокових поверхонь;
- ремонтні роботи:** заповнення дефектів або швів провести в декілька шарів в залежності від глибини пошкоджень. Кожен наступний шар наносити відразу після тужавлення попереднього (приблизно через 2-3 години);
- штукатурні роботи:** розчинову суміш нанести, накидаючи на поверхню та розрівняти за допомогою металевого шпателя до необхідної товщини. Дозволяється вирівнювати в 2 шари, при цьому наступний шар треба нанести відразу після тужавлення попереднього, при нанесенні кількох шарів попередній шар не розрівнювати, загальна товщина не повинна перевищувати 30 мм;
- облицювальні роботи без вирівнювання поверхні** (перепад по довжині не менше 20 мм на 1 м. п.): розчинову суміш за допомогою кельми або шпателю нанести на поверхню (горизонтальну), прикладти та притиснути облицювальний виріб;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

#### **Упаковка:**

- паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг.

#### **Зберігання:**

- в непошкоджений упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні за температури не вище +40 °C та вологості не вище 75 %. Срок придатності сухої суміші – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності сухої суміші, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

#### **Увага:**

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до +30 °C;
- запобігати швидкому висиханню (унікати протягів, попадання сонячних променів, дії нагрівальних приладів), при необхідності – зволожувати;

- не перевищувати кількість води зазначеної в даному технічному описі, оскільки це може призвести до розшарування розчинової суміші та зниженню фізико-механічних властивостей розчину;
- не застосовувати для ремонту, опорядження та облицювання поверхонь з гіпсу;
- колір суміші може відрізнятися в залежності від партії виробництва, що не впливає на технічні характеристики та властивості матеріалу.

**Правила безпеки:**

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи захищати органи дихання;
- запобігати контакту зі шкірою;
- у разі потрапляння суміші в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря;
- вся необхідна інформація з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні суміші вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

**Гарантії виробника:**

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям суміші Siltek B-25 лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутися за консультацією до виробника.

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»**

**Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8**

**Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55**

**Відповідність радіологічним та санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена  
висновками.**

**Ц.1.СТ2, ШТ2, МР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011**