«ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» ФІЛІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІПЦЕМ»

UA.TR.140

Середні результати внутрішніх випробувань цементу

1. *Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції згідно технологічної специфікації:*

Портландцемент ДСТУ Б EN 197-1 - CEM I 52,5 N
Реєстраційний номер декларації - ***DP01:7958-8155-9045-0877***

2. *Найменування виробника та його контактні дані:*

Приватне акціонерне товариство «ВІПЦЕМ»
вул. Пирогівський шляк, 26, м. Київ, Україна, 03083
Найменування та адреса потужностей виробництва:
«Волинь-Цемент» філія Приватного акціонерного товариства «ВІПЦЕМ»
вул. Шевченка, 1, м. Здолбунів, Рівненська область, Україна, 35700

3. *Регламентні технічні специфікації:*

Виготовлено згідно ДСТУ Б EN 197-1:2015 «Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів»

4. *Період виготовлення:*

Результати за вересень 2026 року

Параметри	*ДСТУ Б EN 197-1*		*Значення згідно ДСТУ Б.В 2.7-46*
	Значення	*Вимоги*	
Рання міцність, МПа	*33,4*	*≥ 20,0*	*36,5*
Стандартна міцність, МПа (серпень)	*58,8*	*≥ 52,5*	*57,6*
Початок тужавлення, хв	*120*	*≥ 45,0*	*115*
Кінець тужавлення, хв	*180*	-	*165*
Рівномірність зміни об'єму (розширення), мм	*0*	*≤ 10*	*0*
Вміст сульфату (як SO_3), %	*3,31*	*≤ 4,0*	*3,31*
Втрати маси при прожарюванні, %	*3,37*	*≤ 5*	*3,37*
Нерозчинний залишок, %	*0,35*	*≤ 5*	*0,35*
Вміст хлориду, %	*0,013*	*≤ 0,10*	*0,013*
Питома поверхня, $см^2/г$	*4298*	-	*4298*
Вміст C_3A в клінкері, % за мас.	*7,59*	-	*7,59*

Директор «Волинь-Цемент» філії
ПрАТ «ВІПЦЕМ» **Петро БАННІКОВ**

М.П.