

Histolith® Kalkschlämme

Наповнена вапняна фарба з мармуровою крихтою.

Опис продукту

Сфера застосування

Вапняний розчин для заповнення усадочних тріщин і вирівнювання поверхні мінеральних основ. Особливо підходить для покриття штукатурок, збагачених вапном, і для відновлення старих поглинаючих покриттів на мінеральній основі.

Властивості

- вирівнює структуру;
- герметизує усадочні тріщини;
- особливо стійка до погодних умов;
- світлостійка пігментація;
- висока паропроникність;
- не гідрофобна.

В'язуче

Вапно біле, мінеральні пігменти та наповнювачі, дрібні органічні добавки для підвищення атмосферостійкості та зручності нанесення.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 25 кг

Колірні відтінки

Білий.

Можливе заводське тонування в багато кольорів на замовлення. Можливе самостійне тонування повнотоновими фарбами, стійкими до вапна, а також сухими пігментами. Сумісність пігменту необхідно перевірити за допомогою тестового зразка.

При використанні натуральних наповнювачів і гранулатів можливі невеличкі відхилення по кольору. Тому використовуйте на суцільних поверхнях матеріал лише з однієї партії або попередньо змішуйте матеріал із різних партій.

Перед використанням матеріал необхідно перевірити на правильність та відповідність кольору. Скарги на невідповідність кольору після нанесення продукту не приймаються.

Стійкість кольору відповідно до паспорту BFS № 26:

Клас: C

Група: 1

Ступінь гляncy

Клас G₃ (матовий) відповідно до DIN EN 1062-1

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +8°C до +30°C

Специфічне загущення продукту можна знову усунути (відновити однорідність) за допомогою мішалки (ретельного перемішування).

Технічна характеристика

- Щільність:
- Еквівалент дифузії повітряного шару $s_d H_2O$:

Приблизно 1,7 г/см³

Клас V₁ (високий) відповідно до DIN EN 1062-1

$s_d < 0,14$ м відповідно до EN ISO 7783-2



Вказівки	Вказані параметри являють собою середні значення, які через використання натуральної сировини можуть дещо відрізнятися від партії до партії.				
Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування	всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
	+	+	+	+	+
	(–) не придатний / (○) умовно придатний / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи	Поверхня повинна бути твердою, міцною, вільною від бруду та розділяючих, сухою, поглинаючою. Дотримуйтесь вказівок VOB, частина C, DIN 18363, параграф 3.
Підготовка основи	Ретельно захістить скло, кераміку, клінкерну цеглу, натуральний камінь, пофарбовані поверхні, а також поверхні, покриті лаком та лазурами. Старі нефарбовані штукатурки та старі мінеральні покриття. Добре очистіть поверхню. Видаліть неміцні шари. Нові штукатурки відповідно до DIN EN 998-1 клас CS I - CS IV. Перед нанесенням покриття час витримки для свіжої штукатурки повинен складати не менше 7 днів при температурі повітря 20 °C та відносній вологості 65%. Обробіть агломераційний (ущільнений) шар матеріалом Histolith® Fluat. Альтернативно, Histolith® FassadenKalk також можна наносити фресковим методом приблизно через 24 години після нанесення штукатурки. Під час фрескової обробки на тонованих покриттях можуть виникати зміни кольору та плями. Також можуть виникнути усадочні тріщини штукатурки. Нерівномірно поглинаючі мінеральні основи. Добре очистіть поверхню. Видаліть неміцні шари. Ґрунтувати матеріалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, розбавленим водою в пропорції від 2:1 до 1:1, залежно від поглинаючої здатності основи. На поверхнях з великою кількістю ремонтів або з дрібними усадочними тріщинами нанесіть проміжний шар матеріалом Histolith® Kalkschlämme. Натуральний камінь. В якості поверхні підійдуть тільки гігроскопічний натуральний камінь. Якщо можливо, створіть тестову зону та перевірте сумісність фарби з основою. Добре очистіть поверхню. Видаліть неміцні шари. Будь ласка, зверніть увагу: натуральне каміння з водорозчинними компонентами може проявлятися на пофарбованій поверхні та утворювати плями. Ділянки, уражені грибком або водоростями. Рекомендовано застосувати вологе очищення для поверхонь, уражених грибками або водоростями. Після висихання нанесіть на поверхню матеріал Saratop і дайте поверхні добре висохнути.
Підготовка матеріалу	Ретельно перемішайте вміст ємності міксером на повільних обертах. Консистенцію можна відкорегувати чистою водою.
Метод нанесення	Наносьте методом "мокре по мокрому" щіткою, короткими рухами.
Структура покриття	Після попередньої обробки основи нанесіть базове покриття та фінішне покриття, розведені водою максимум до 10%, залежно від поглинаючої здатності основи. Альтернативно можна нанести ґрунтовий шар за допомогою матеріалу Histolith® Kalkschlämme, а фінішний шар — Histolith® FassadenKalk для зовнішніх робіт або Histolith® Innenkalk для внутрішніх приміщень. При високій температурі або сильному вітрі рекомендується безпосередньо перед нанесенням фінішного покриття змочити вже нанесене базове покриття чистою водою, а потім нанести фінішне покриття на матову вологу основу. Подальша обробка: через 24 години після нанесення рівномірно змочіть верхній шар чистою водою за допомогою відповідного пульверизатора (наприклад, садового пульверизатора). Уникайте при цьому утворення водяних патьоків.
Витрата	■ Приблизно 350-500 г/м² на один шар на гладкій поверхні. Ці дані про витрату є орієнтовними. Необхідно враховувати відхилення, пов'язані з типом поверхні та методом нанесення.
Умови застосування	Під час нанесення та висихання температура навколишнього середовища та основи не повинна бути нижче +8 °C або вище +30 °C. Не використовуйте під прямими сонячними променями, при сильному вітрі, тумані або високої вологості. При несприятливих погодних умовах необхідно вжити відповідних заходів для захисту оброблених поверхонь фасаду.
Період висихання	Час очікування на доопрацювання залежить від температури повітря, вологості, вітру, сонячного світла та товщини нанесення. Таким чином, дана інформація служить орієнтиром.

Технічна інформація 1015

		■ поверхня висихає при температурі поверхні 20 °C і 65% відносної вологості через 4-6 годин ■ можна фарбувати поверхню повторно приблизно через 24 години ■ поверхня стійка до дощу через 3 дні
Очищення інструментів		Інструменти відразу після використання помити водою.
Вказівки		Залежно від стану поверхні та погодних умов можуть виникати зміни кольору та плями. Бажано нанести пробне покриття для перевірки сумісності продукту з основою. При нанесенні влітку риштування слід обладнати вологоутримуючою завісою (наприклад, з мішковини), яку можна зволожувати.
Примітки		
Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)		Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозні пошкодження очей. Якщо потрібна медична допомога, майте упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей. Не допускайте потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Ретельно вимийте руки після використання. Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри. ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом кількох хвилин. По можливості зніміть будь-які контактні лінзи. Продовжуйте полоскання. негайно викликайте ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікаря. Містить: дигідроксид кальцію. Увага! Розпилення може призвести до утворення небезпечних крапель та туману, який не можна вдихати.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)		У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація		Матеріали та вся супутня упаковка мають утилізуватися безпечно відповідно до всіх вимог місцевих, регіональних, національних та міжнародних органів влади. Для переробки слід передавати лише повністю спустошені контейнери.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС		Для категорії продуктів (Категорія A/c): 40 г/л (2010). Даний продукт містить < 1 г/л ЛОС.
Детальні вказівки		Дивіться паспорт безпеки.
Технічна підтримка		ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів		Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 1015 · Видання: травня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.