

Dupa-Putzfestiger

Прозора ґрунтовка на основі розчинників, не містить ароматизаторів, для внутрішнього та зовнішнього використання.

Опис продукту

Сфера застосування	Спеціальний, високоякісний, безбарвний ґрунтувальний засіб для інтер'єрних та фасадних поверхонь, для попередньої та фінішної обробки пористих штукатурних і бетонних поверхонь, з яких може осипатися пісок, та для основ, з яких механічним способом видалене старе покриття. Засіб зміцнює крейди, старі лакофарбові покриття, а також розчиняє старі, погано зчеплені покриття, що дозволяє легко їх видалити. Підходить в якості закріплюючої ґрунтовки для систем теплоізоляції з пінополістиролом і ізоляційних штукатурок з пінополістиролом.										
Властивості	■ без ароматизаторів; ■ зміцнює крейди та піщані основи; ■ підходить для систем утеплення фасадів з використанням пінополістиролу та штукатурок, що містять пінополістирол.										
В'язуче	Полімерна смола, розчинена органічними розчинниками.										
Упаковка/Розмір тари	Металева каністра 2,5 л, 10 л.										
Колірні відтінки	Прозорий.										
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.										
Технічна характеристика	■ Щільність: приблизно 0,9 г/см³										
Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування	<table><tr><td>всередині 1</td><td>всередині 2</td><td>всередині 3</td><td>зовні 1</td><td>зовні 2</td></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr></table> (-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний	всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2	+	+	+	+	+
всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2							
+	+	+	+	+							

Застосування

Підготовка основи	Поверхні повинні бути міцними, очищені від забруднень, сухими і не містити речовин, що перешкоджають адгезії. Відносно придатності різних поверхонь для обробки і необхідності їхньої попередньої підготовки слід враховувати вказівки Технічної інформації № 650 «Поверхні та їх попередня підготовка».
Метод нанесення	Наносити за допомогою стійких до розчинників інструментів ретельно втираючи продукт в основу.
Розбавлення	За потреби розбавити до 10% матеріалом Caparol AF-Verdünner.



Технічна інформація 669

Структура покриття	Наносити на основи з нормальною або слабкою поглинальною здатністю нерозбавленим, з високою поглинальною здатністю – нанести двома шарами методом «мокре по мокрому». Ретельно наносити за допомогою інструментів, які стійкі до розчинників. Запобігайте утворенню закритої, блискучої плівки на поверхні - це перешкоджає адгезії поверхні.
Витрата	В залежності від поглинальної здатності основи приблизно 150-300 мл/м². Точну витрату можна визначити за допомогою тестового нанесення на об'єкті.
Умови застосування	Можна наносити в морозну погоду, якщо основа суха та очищена від льоду.
Період висихання	За температури повітря +20°С і відносної вологості повітря 65% з поверхнею можна знову працювати через 12 годин. За нижчої температури повітря слід витримувати більше часу для висихання - до кількох днів.
Інструменти	Ретельно наносити за допомогою інструментів, які стійкі до розчинників, або методом розпилення придатними безповітряними пристроями. Не використовуйте розпилювачі, що працюють під високим тиском.
Очищення інструментів	Після використання очистити робочі інструменти за допомогою нітророзчинника або засобу для очищення інструментів.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут розпилення: 60° Розмір форсунки: 0,029" Тиск при розпиленні: 50-60 бар
Вказівки	Dura-Putzfestiger не можна змішувати з іншими речовинами.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Легкозаймиста рідина та пари. Ковтання та потрапляння в дихальні шляхи може призвести до летального результату. Ризик шкідливого впливу на дитину у вагітних жінок. Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками. Перед використанням прочитайте спеціальні застереження. Тримайте подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити під час нанесення. Використовуйте тільки на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні. Одягайте захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. При проковтуванні негайно зверніться до токсикологічного центру/до лікаря. НЕ викликайте блювоту. Довготривалий вплив може спричинити сухість або розтріскування шкіри.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Містить: декан, 2,2,4,6,6-пентаметилгептан, ізоалкани, C9-C12, 1-ізопропіл-2,2-диметилтриметилендіізобутират.
Утилізація	Здавайте в пункт прийому тільки порожню тару. Рідкі рештки слід утилізувати як відходи лакофарбової промисловості, висохлі рештки слід утилізувати як будівельні чи побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Граничний вміст ЛОС для країн ЄС цього продукту (категорії A/a): 750 г/л (2010). Цей продукт містить не більше 650 г/л ЛОС.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Поліакрилатна смола, аліфатичні сполуки, складні ефіри, глікольєфір.
Центр обслуговування клієнтів	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» Телефон: +38 (044) 379 06 91 E-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 669 · Видання: січня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.