Caparol Samtgrund

Тонкошарова грунтовка для внутрішніх робіт, що покращує адгезію. Рекомендована для підготовки поверхні для фарбування фарбами Samtex.

Опис продукту

Сфера застосування	Особливо підходить для застосування в житлових та робочих приміщеннях. Ґрунтувальна фарба для гладких поверхонь ґрунтувальних покриттів, що зберігають фактуру, на гладких і слабо вбираючих поверхнях. Без розчинників і шкідливих емісій. Світло-сірий відтінок (близько Grau 60 по 3D-системі) забезпечує комфортні умови нанесення фарб в білих відтінках.
Властивості	■ водорозчинна, екологічна, з мінімальним запахом; ■ без розчинників та емісій; ■ сприяє адгезії; ■ тонкошарова; ■ паропроникна; ■ володіє високою покривною здатністю; ■ легка у застосуванні.
В'яжуче	Дисперсія штучних смол.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро. 2,5 л. 10 л.
Колірні відтінки	База 1, світло-сіра (близько Grau 60 по 3D-системі) може застосовуватися без подальшого тонування. Caparol Samtgrund може бути затонована самостійно за допомогою повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor або AVA. При самостійному тонуванні необхідну кількість фарби потрібно повністю змішати між собою, щоб уникнути відмінностей у відтінках. При замовленні від 100 л можливе заводське тонування. Caparol Samtgrund тонується на машині в системі ColorExpress в усі світлі тони відомих на ринку кольорових колекцій.
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +35 °C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення
Технічна характеристика	■ Щільність: приблизно 1,3 г/см³
Вказівки	Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування



CAPAROL

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	-	-	-
(–) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи

Основи для нанесення покриття повинні бути сухими, вільними від забруднень і розділяючих речовин.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп P II та PIII.
Щільні штукатурки з нормальною вбираючою здатністю фарбуються без їх попередньої підготовки. На великопористі, сипучі, вбираючі штукатурки наноситься ґрунтовка Caparol OptiSilan TiefGrund або Capasol RapidGrund.

Гіпсові и готові штукатурки груп PIV та PV.
Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки з ущільненою поверхнею прошліфувати, видалити пил і нанести шар грунтовки глибокого проникнення Dupa-Putzfestiger.

Гіпсові будівельні панелі.
Вбираючі вологу панелі заґрунтувати матеріалом Caparol OptiSilan TiefGrund або глибоким ґрунтом Dupa-Putzfestiger.
На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund.

Гіпсокартонні панелі.
Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити грутом Dupa-Putzfestiger. Нанести покриття матеріалом Caparol HaftGrund EG, Caparol Samtgrund або Capasol RapidGrund. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати фільтруючим грунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон.
Видалити будь-які залишки роз'єднуючого матеріалу, а також матеріали, що створюють пил та осипаються.

Газобетон.
Покриття ґрунтовки матеріалом Capaplex, розведеним водою в пропорції 1:3.

Нештукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли.
Фарбувати без попередньої підготовки.

Покриття зі здатністю до навантажень.
Матові, маловбираючі поверхні обробляти без попередньої підготовки.
Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткості. Нанести покриття грунтовки матеріалом Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund.
На слабковбираючі вологу, гладкі поверхні нанести грунтувальне покриття матеріалом Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund. Великопористі, вбираючі поверхні з осипом заґрунтувати Caparol OptiSilan TiefGrund або Capasol RapidGrund.

Покриття без здатності до навантажень.
Покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають погану здатність до навантажень, необхідно видалити.
Покриття з мінеральних фарб з поганою здатністю до навантажень механічно видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати ґлибоким грунтом марки Dupa-Putzfestiger.

Покриття клейовими фарбами.
Змити до самої основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Dupa-Putzfestiger.

Незабарвлені ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу.
Фарбувати без попередньої підготовки.

Неміцні шпалери.
Видалити до основи. Змити залишки шпалерного клею і паперової основи. Заґрунтувати матеріалом Dupa-Putzfestiger.

Поверхні, покриті пліснявою.
Видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою вологої щітки або скребка, промити поверхні засобом Capatox і дати їм добре просохнути.
Ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно заражених поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.

Поверхні з плямами від нікотину, води, кіптяви, масла або жиру.
Плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити сухий щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Caparol IsoDeck.

	Видалення дрібних дефектів. Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою Caparol Glattspachtel відповідно до інструкцій щодо її застосування, і при необхідності додатково заґрунтувати.
Метод нанесення	Наносити пензлем, валиком або методом безповітряного розпилення.
Структура покриття	**Фінішний шар:** Caparol Samtex 3 E.L.F., Caparol Samtex 7 E.L.F.
Витрата	Приблизно 135 мл/м² на один шар на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрата відповідно збільшується. Точна витрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті.
Умови застосування	Під час нанесення та висихання температура навколишнього середовища, основи та продукту повинна бути не менше +5 °C.
Період висихання	При температурі +20 °C та відносній вологості повітря 65 % покриття через 4-6 годин сухе на поверхні і готове до нанесення наступного шару. Повністю сухим і здатним витримувати навантаження покриття стає приблизно через 3 дні. Цей період збільшується при більш низькій температурі і більш високій вологості повітря.
Інструменти	Щітка, валик, безповітряний розпилювач.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після використання промивати водою.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут розпилення: 50° Розмір форсунки: 0,021–0,026" Тиск під час розпилення: 150–180 бар.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не вдихати аерозольний туман утворений при розпиленні. Не допускати попадання в стічні води. Детальна інформація: див. інструкцію з безпеки. У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників відділу збуту. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	У вторинну переробку здавати тільки порожні відра. Залишки матеріалу після висихання можуть бути утилізовані як будівельні відходи або як затверділі старі фарби, а також як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкатегорія A/1) - 75 г/л з 2021 року та 30 г/л з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (категорія A/a) - 30 г/л. Вміст ЛОС у даному продукті < 1 г/л.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, аддитиви, консерванти.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua