

NIDA Perfect *- нове ім'я, та сама якість*

(NIDA Gladka)

NIDA Perfect – гіпсова шпаклівка (гладь) на основі синтетичного гіпсу з додаванням спеціальних наповнювачів, що використовується для шпаклювання поверхні стін та стель.

Для ручного або механічного нанесення

ВЛАСТИВОСТІ

Гіпсова шпаклівка NIDA Perfect характеризується високою здатністю зчеплення з основою. Вона легко наноситься та піддається шліфуванню.

- Оптимальна товщина одного шару – до 2 мм
- Витратна кількість: близько 1 кг/м^2/мм (ручне нанесення) і близько 0,9 кг/м^2/мм (механічне нанесення)
- Продукт негорючий класу А 1 (згідно з європейською класифікацією пожежної безпеки)
- Час застосування готової суміші – 60 хв
- Час затвердіння продукту – понад 50 хв (залежить від температури і вологості середовища)
- Використання можливе при температурах від +5°C до +25°C та відносній вологості до 60%
- Термін придатності – 9 місяців

Після висихання продукт набуває однорідного білого кольору, що перетворює поверхню на ідеальну основу для подальшого фарбування або наклеювання шпалер.



ПЕРЕВАГИ

- Пластична
- Легко наноситься
- Наноситься як ручним, так і механічним способом
- Має однорідний білий колір після висихання
- Легко шліфується

ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова шпаклівка призначена для суцільного вирівнювання поверхні стін та стель як вручну, так і механічним способом. Завдяки своїм властивостям продукт підходить для вирівнювання подряпин і дрібних недоліків під час ремонтних і оздоблювальних робіт. Застосовується для оздоблення основи гіпсокартонних плит, гіпсових штукатурок, цементно-вапняних штукатурок, гладких бетонних елементів, гіпсових блоків та газобетону. Забезпечує ідеально гладку поверхню, чудово підходить як основа під фарбу, шпалери та інші декоративні матеріали.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Продукт слід використовувати на чистих і сухих поверхнях. Основа повинна бути сухою та міцною. Перш ніж приступити до роботи, потрібно очистити основу від залишків старих малярних покриттів та інших забруднень: олії, воску, які знижують зчеплення і в'язкість. Основу з нальотами плісняви, моху та грибків необхідно очистити та обробити відповідними антигрибковими засобами. Основа для шпаклювання не повинна бути вологою чи замерзлою. Перед нанесенням шпаклівки поверхню потрібно обробити ґрунтуючим засобом.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортувати та зберігати на дерев'яних піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці. Продукт потрібно берегти від потрапляння вологи. При дотриманні наведених умов зберігання термін придатності продукту становить 9 місяців від дати виробництва.

УВАГА!

Під час роботи з продуктом необхідно використовувати відповідні засоби захисту! Уникати попадання суміші на шкіру, в очі або до системи травлення. При потраплянні у шлунок суміш спричиняє непрохідність шлунково-кишкового тракту. У разі потрапляння суміші в очі або на шкіру, необхідно негайно промити їх великою кількістю води. У разі виникнення подразнення, а також при потраплянні суміші у шлунок, потрібно негайно звернутись до лікаря. Продукт має сертифікат Національного інституту гігієни Польщі.
Виробник не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті застосування виробу невідповідно до рекомендацій та правил будівництва.

ВИРОБНИК

SINIAT Sp. z o.o.
вул. Пшецлавська, 8,
03-879 Варшава, Польща

www.siniat.ua
fb.com/siniat.ua

переглянути на сайті

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

При підготовці та нанесенні шпаклівки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Розводити чистою водою в чистій пластмасовій ємності. Суміш необхідно повільно висипати в воду в пропорції 4 л води на 1 кг суміші (ручне нанесення) або 4,5 л води на 1 кг суміші (механічне нанесення) та перемішати міксером на малих обертах до отримання однорідної консистенції. Перед нанесенням зачекати 10 хв, а потім ще раз перемішати.
Підготовлену масу використати протягом 60 хв. Наносити на основу гладким металевим шпателем (ручне нанесення) або механічно — за допомогою розпилювального агрегату. Рекомендована товщина шару — до 2 мм. Наступний шар шпаклівки потрібно наносити після висихання попереднього. Нерівності, що з'явилися після висихання, слід видалити за допомогою шліфувального паперу. У випадку дефектів необхідно нанести наступний шар шпаклівки.
Використовувати при температурі від +5 ° С до +25 °С.

Застосування	Для внутрішніх робіт у сухих приміщеннях (відносна вологість – до 60%)
Реакція на вогонь (європейська класифікація пожежної безпеки)	клас A1
Міцність зчеплення з основою	>0,1 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині	>1МПа
Границя міцності на стиск	>2 МПа
Час затвердіння	>50 хв
Витратна кількість	близько 1,0 кг/м^2/мм – ручне нанесення; близько 0,9 кг/м^2/мм – механічне нанесення
Максимальна товщина одного шару	до 2 мм
Співвідношення води/суміші	4 л води на 10 кг продукту – ручне нанесення; 4,5 л води на 10 кг продукту – механічне нанесення
Температура застосування	температура основи і навколишнього середовища від +5°С до +25°С
Час обробки	до 100 хв
Колір після висихання	білий
Доступна упаковка	мішок: 20 кг
Термін придатності від дати виробництва	9 місяців

