CAPAROL Samtex 7

Стійка до відбитків пальців, пилу та бруду латексна фарба для внутрішніх робіт. Ідеальна для створення тонкошарових покриттів на поверхнях, що зазнають навантажень.

Опис продукту

Вступ

Для створення міцних, матових, тонкошарових покриттів всередині приміщень, що відштовхують пил та легко миються. Чудово підходить для покриття структурних, рельєфних, тиснених шпалер, скло-шпалер, добре підкреслює структуру основи. Ідеальна для поверхонь, що зазнають навантажень.

Сфера застосування

Для фарбування поверхонь всередині приміщень з гіпсової шпаклівки та гіпсових шпаклювальних мас, цементно-вапняних або дисперсійних шпаклівок та штукатурок, бетону, клінкерну та силікатної цегли, гіпсокартонних плит. Також підходить для нанесення на старі шари дисперсійної фарби та на шпалери під фарбування, що міцно тримаються. Завдяки стандарту екологічності E.L.F. особливо рекомендована для використання в житлових, офісних, готельних приміщеннях та у приміщеннях із підвищеними гігієнічними вимогами (школи, дитячі садки, медичні установи, ресторани тощо). Ідеально підходить для нанесення на структурні шпалери зі скловолокна.

Властивості

- 1 клас стійкості до вологого стирання згідно з DIN 13300;
- виготовлена за стандартом екологічності E.L.F. - без розчинників та пластифікаторів;
- легко наноситься та розподіляється по поверхні;
- створює особливо гладкі, тонкі, латексні покриття, що не перекривають природну текстуру основи;
- здатна до дифузії: sd-значення <0,6 м;
- не притягує пил, завдяки чому стіни залишаються чистими довше;
- стійка до м'яких побутових мийних та дезінфікуючих засобів (без вмісту спирту).

В'яжуче

Дисперсія синтетичних матеріалів.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро.
- База 1 (біла): 2,5 л та 10 л.
- База 3 (прозора): 2,35 л та 9,4 л.

Колірні відтінки

- База 1 може використовуватись без тонування, як біла фарба.
- Бази 3 використовується виключно після тонування.

CAPAROL Samtex 7 тонується в системі комп'ютерного тонування ColorExpress в усі доступні колірні відтінки. Рекомендовано перевіряти колір після тонування пробним нанесенням для запобігання розбіжностеи у кольорі.
Яскраві та інтенсивні відтінки, такі як жовті, помаранчеві або червоні можуть мати знижену покривну здатність. Для таких відтінків слід використовувати ґрунтувальне (за допомогою грунт-фарби Caparol Samtgrund), або проміжне покриття (за допомогою CAPAROL Samtex 7 База 1) затоноване у пастельнии , максимально наближении до фінішного, відтінок.

Ступінь глянцю

Матова. Клас: G_3 відповідно до DIN EN 13300.
Залежно від кута зору поверхня може виглядати як шовковисто-матова.



Технічна інформація

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Технічна характеристика

Технічні характеристики згідно з DIN EN 13 300.
В залежності від кольору тонування технічні характеристики фарби можуть несуттєво змінюватись.

- Вологе витирання: R-Клас 1, відповідає стійкості до стирання відповідно до DIN 53778.
- Коефіцієнт контрастності: H_{10} - Клас 2 при витраті 8 м²/л або 145 мл/м² (База 1).
- Максимальна величина зерна: S_1 дрібне, (< 100 мкм).
- Щільність: приблизно 1,32 г/см³ для Бази 1.
  приблизно 1,20 г/см³ для Бази 3.

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	-	–	–
(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

Застосування

Придатні основи

Основа повинна бути чистою, сухою, без речовин, що запобігають адгезії та здатна нести навантаження.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп PI та PII.
Тверді, міцні штукатурки можна фарбувати без попередньої підготовки. Сильно пористі, сипучі, поглинаючі штукатурки слід заґрунтуівати метаріалом Caparol ProfiGrund, OptiSilan TiefGrund або CapaSol RapidGrund.
Гіпсові і готові штукатурки груп PIV та PV.
Грунтувати матеріалом Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки з ущільненою поверхнею прошліфувати, видалити пил та заґрунтувати Dupa-Putzfestiger.
Гіпсові будівельні панелі.
Поглинаючі вологу панелі заґрунтувати Caparol ProfiGrund. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund.
Гіпсокартонні плити.
Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити матеріалом Dupa-Putzfestiger. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol HaftGrund EG, Caparol Samtgrund або CapaSol RapidGrund. Плати з ризиком виділення водорозчинних барвників необхідно заґрунтувати ізолюючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.
Бетон.
Видалити можливі залишки розділяючих речовин таких як пил, крейда, бруд, тощо.
Газобетон.
Грунтувати матеріалом Capaplex, розведеним водою в пропорції 1:3.
Силікатна цегла та цегляна кладка.
Фарбувати без попереднього ґрунтування.
Покриття зі здатністю до навантажень.
Матові, поверхні зі слабкою поглинаючою здатністю фарбувати без попереднього ґрунтування. Глянсовим поверхням, лакам та емалям надати шорсткості та заґрунтувати матеріалом Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund.
Покриття з поганою здатністю до навантажень.
Покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають низьку здатність до наівантаження, необхідно повністю видалити механічним способом та очистити поверхню від розділяючих речовин. Поверхні з низькою поглинаючою здатністю слід заґрунтувати матеріалом Caparol HaftGrund EG або Caparol Samtgrund. Сильно пористі, сипучі, поглинаючі штукатурки слід заґрунтуівати матеріалом OptiSilan TiefGrund або CapaSol RapidGrund. Мінеральні фарби з низькою здатністю до навантажень видалити механічним способом, очистити від розділяючих речовин та заґрунтувати матеріалом Dupa-Putzfestiger.

Технічна інформація

	Покриття з клейових фарб. Змити клейові фарби до самої основи. Заґрунтувати матеріалом Dupa-Putzfestiger. **Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу.** Фарбувати без попереднього ґрунтування. **Неміцні шпалери.** Видалити шпалери без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати матеріалом Dupa-Putzfestiger. **Поверхні уражені грибком та цвіллю.** Видалити залишкі цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, обробити поверхню матеріалом Capatox і дати їй добре просохнути. Ґрунтувати залежно від характеристик поверхні та фінішного матеріалу. На сильно уражені поверхні нанести фінішне покриття спеціалізованими фарбами Indeko-W або Fungitex-W. **Поверхні з плямами нікотину, води, іржі або жиру.** Плями нікотину, води або іржі промити водою з додаванням миючого засобу і дати добре просохнути. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені поверхні нанести фінішне покриття ізолюючою фарбою Dupa-inn №1. **Усунення дрібних дефектів.** Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти шпаклівкою Caparol Glattspachtel відповідно до інструкцій із застосування та за необхідності додатково заґрунтувати.
Метод нанесення	Призначена для нанесення щіткою, валиком або методом безповітряного розпилення. **Параметри для обладнання механізованого нанесення WAGNER PS 3.25** **Стандартна форсунка:** Номер форсунки: 517 Тиск: 200 бар Розведення фарби: від 0% до 10% водою **Форсунка HEA:** Номер форсунки: 515-517 Тиск: 120-140 бар Розведення фарби: від 0% до 5% водою **Фільтри:** У компресорі: сітка 60 У розпилювачі: сітка 50 **Продуктивність:** 2,6 літра за хвилину. Розведення залежить від потужності обладнання (максимальної продуктивності/пропускної здатності) та способу нанесення. Кут і розмір форсунки залежать від швидкості нанесення (щоб досягти бажаної товщини шару). Перед фарбуванням ретельно перемішати. Фарба виготовлена з оптимальною в'язкістю і в типових умовах застосування не потребує розведення. Не застосовувати, якщо температура навколишнього середовища, основи або фарби нижча за +5° С або вища за +30°С. Після використання інструменти промити водою.
Структура покриття	**Ґрунтувальне та проміжне покриття.** Caparol Samtgrund або CAPAROL Samtex 7, розбавленою водою максимум на 2%. **Фінішне покриття.** CAPAROL Samtex 7 без розбавлення.
Витрата	Приблизно 80 мл/м² на 1 шар на гладкій основі. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. Точна витрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті.
Умови застосування	Діапазон температур навколишнього середовища, основи та матеріалу від +5°С до +30°С. Максимально допустима відносна вологість повітря 80%.
Період висихання	При температурі повітря +20°С і відносній вологості повітря 65% через 2-4 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується. Не допускати надто швидкого висихання.
Інструменти	Щітка, валик або обладнання для безповітряного розпилення.
Очищення інструментів	Робочі інструменти промити водою одразу після використання.
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3:1). Може викликати алергічні реакції. Увага! Під час розпилення можуть утворюватись проникні для легенів небезпечні мікрокраплі. Не вдихайте спрей та аерозольний туман утворений при розпиленні.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	На вторинну переробку здавати тільки порожню та чисту тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи лако-фарбової промисловості. Висохлі залишки продукту можуть бути утилізовані як побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкатегорія A/1) - 30 г/л. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (категорія A/a) - 30 г/л. Вміст ЛОС у даному продукті < 1 г/л.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	**База 1:** поліакрилова смола, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, добавки, консерванти. **База 3:** полівінілова смола, поліакрилова смола, карбонат кальцію, силікати, діоксид титану, вода, добавки, консерванти.
Центр обслуговування клієнтів	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua