

Фарба інтер'єрна INTERIOR 7

Тип

Водно-дисперсійна латексна фарба для внутрішніх робіт. Утворює тонкошарове еластичне матове покриття надзвичайно стійкого сніжно-білого кольору з відмінною стійкістю до дії води та інтенсивного миття з використанням мийних засобів.

Призначення

Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит усередині будівель. Особливо підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь. Застосовують для фарбування стін і стель в сухих і вологих приміщеннях, зокрема з високим експлуатаційним навантаженням (коридори, офіси тощо.) і з підвищеною вологістю (ванні кімнати, санвузли і т. і.), які потребують інтенсивного очищення.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	5 – 6 для поглинаючих і рельєфних поверхонь, 6 – 7,5 для гладких непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, валиком або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,017" – 0,021".
Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.
Колір	Білий; тонується за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	A (білий, коефіц. 1,30), C (без кольору, коефіц. 1,05).
Блиск при 60°, GU	2,6 (ДСТУ ISO 2813).
Ступінь блиску	Матовий, >5 <10 GU при 85° (ДСТУ EN 13300).
Покривність, ДСТУ EN 13300	Клас 1 при нормі покривання поверхні 3,7 м²/кг. Клас 2 при нормі покривання поверхні 6,9 м²/кг.
Об'ємна частка нелетких речовин, %	45 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	1,48 (базис А), 1,39 (базис С) (ДСТУ ISO 2811-1).
Стійкість до мокрого стирання	Витримує інтенсивне миття (клас 1, ДСТУ EN 13300). (<5 мкм після 200 циклів, клас 1, ДСТУ EN 13300).
Хімістійкість	Витримує дію нейтральних неабразивних мийних і дезінфекційних засобів.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °C, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

Фарба інтер'єрна INTERIOR 7**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при фарбуванні**

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %.

Готування поверхні**Нова поверхня:**

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти готовою до застосування акриловою шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Не рекомендовано використовувати сухі суміші на гіпсовій основі. Тверду, глянсову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсіпаються) **UNIVERSAL**, а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – обробити **Антисептиком W2 Kompozit®** і заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою UNIVERSAL-BIO** відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

Раніше фарбована поверхня:

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розведеним лужним мийним засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

Фарбування**Нова поверхня:**

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При фарбуванні шпалер та інших фактурних поверхонь для нанесення першого шару перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари.

Ремонтне фарбування:

Ремонтне фарбування покриття **Фарби інтер'єрної INTERIOR 7** виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Готування поверхні".

Очищення інструментів

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання і одразу ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою **Розчинника Kompozit®**.

Догляд

Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою тканини або губки з теплим розчином нейтрального неабразивного мийного засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями слід поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, в цей період можливе легке очищення м'якою сухою чи злегка вологою тканиною.

БЕЗПЕКА

Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/1(а)): 30 г/л.

Цей продукт містить не більше 29 г/л ЛОС.

Охорона навколишнього середовища

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.