

SB 78

Гідроізоляційна стрічка

SB 78 – це еластична гідроізоляційна стрічка з нанесеним з обох боків нетканим матеріалом для, використовується у поєднанні з системами композитних гідроізоляцій MC, а також з реактивними гідроізоляціями RD 2 The Green 1 та RD 1 Universal. SB 78 застосовується всередині та зовні приміщень.

Властивості

- ❖ Високоеластична
- ❖ Для вологих приміщень, балконів та терас
- ❖ Висока зносостійкість
- ❖ Швидко та легко монтується
- ❖ Надзвичайно висока стійкість проти старіння
- ❖ Висока хімічна стійкість

Області застосування

Для гідроізоляції:

- ❖ швів, внутрішніх та зовнішніх кутів

Проходи та дренаж в підлозі гідроізолюються за допомогою гідроізоляційних манжет SB 78.

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ суха, чиста та непромерзла
- ❖ здатна нести навантаження
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття
- ❖ рівна, без перепадів по висоті

Застосування

У поєднанні з композитними гідроізоляціями та реактивними гідроізоляціями MC

- ❖ вставити гідроізоляційну стрічку SB 78 та відповідні аксесуари в перший шар гідроізоляційного матеріалу та покрити другим шаром

У поєднанні з гідроізоляційною розділювальною мембраною AE

- ❖ повністю приклеїти гідроізоляційну стрічку SB 78 та відповідні аксесуари за допомогою клеїв M 21 або M 10 Speed

Деформаційні шви необхідно продублювати через всю товщину покриття від основи. Гідроізоляційну стрічку SB 78 необхідно прокласти через них у вигляді петлі.

Технічні дані

склад матеріалу	поліетилен, вкритий нетканим матеріалом
колір	світло-синій
пакування	рулон 50 м внутрішній кут зовнішній кут <u>гідроізоляційні манжети</u> 120 x 120 мм 425 x 425 мм
зберігання	в прохолодному сухому місці
товщина	0,7 мм
ширина	120 мм
питома вага	44 г/м
поперечна деформація відповідно до EN ISO 527-3	до 25 % до 50 % 0,3 Н/мм 0,41 Н/мм
водонепроникність відповідно до EN 1928	> 1,5 бар
температуростійкість	від - 30 °C до + 90 °C
клас пожежної безпеки відповідно до EN 13501-1	E

Важливі вказівки

SB 78 затверджено в системі у поєднанні з DF 9 Plus, MD 1 Speed, MD 2 The Blue 1, RA 170, гідроізоляційною ущільнювальною мембраною AE, RD 1 Universal та RD 2 The Green 1.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-bauchemie.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноєвропейських технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-bauchemie.ua
ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна