

Штукатурка цементно-вапняна ЄС-41

Суміш Єврозіт ЄС-41 (2). ЦВ.1. ШТ2
ДСТУ - Б В.2.7-126:2011

Штукатурка цементно-вапняна ЄС-41 - це штукатурна суміш на основі цементу та вапна з наповнювачами та спеціальними добавками. Призначена для вирівнювання бетонних, цегляних, пінобетонних стін. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Умови використання

Виконання робіт:

Розчинову суміш на нести на стіну за допомогою кельми або ковша та вирівняти правилом.

Після легкого тужавіння штукатурки перетерти поверхню дерев'яною чи пінопластовою теркою.
У спекотну та вітряну погоду нанесену штукатурку перші 3 доби рекомендовано захищати затінюючою сіткою.

Зберігання:
Суміш зберігати в сухих приміщеннях, у непошкодженій тарі, бажано на піддонах.
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

За використання матеріалу не за призначенням або з порушенням даної Інструкції відповідальності за наслідки виробник не несе.

Підготовка основи:
Усунути з поверхні забруднення, залишки фарби, сипкі ділянки. Сильно поглинаючі поверхні обробити універсальним грунтом Єврозіт. При вирівнюванні стін з силікатної цегли рекомендується застосовувати металеву армувальну сітку. На гладких бетонних ділянках зробити насічку у вигляді сітки.

Приготування розчинової суміші:
Суміш поступово засипати у посудину з відміряною кількістю води при одночасному перемішуванні на середніх обертах до отримання однорідної маси.
Залишити на 3-5 хв. для визрівання та повторно перемішати.

Технічні характеристики

Витрати суміші:

від 15 кг/м2 при товщині шару 10 мм

Водопотреба

0,16- 0,20 л/кг (4,0-5,0л/мішок)

Придатність розчинової суміші:

не менше 2 год.

Максимальна товщина шару:

до 20 мм.

Адегізія:

не менше 0,3 МПа

Паропроникність:

не менше 0,05 мг/м х год х Па

Морозостійкість:

не менше 50 циклів.

Температура виконання робіт:

від 5 до 30°С

Технічні характеристики розчинової суміші визначалися згідно ДСТУ - Б В.2.7 - 126:2011 і в реальних умовах можуть змінюватися.