Histolith® Kalkspachtel brillant

Заповнююча біла вапняна шпаклівка для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Опис продукту

Сфера застосування

Вапняна шпаклівка універсального застосування для вирівнювання штукатурних поверхонь, в якості вирівнювальної та моделюючої штукатурки та в якості шпаклівки в системі реставрації та ремонту. Завдяки своїм перевагам з точки зору будівельної фізики та біології, продукт також чудово підходить для екологічного житлового будівництва.

Властивості

- біла матова вапняна поверхня;
- високопроникна для водяної пари, значення s_d = 0,01 м при товщині шару 1 мм;
- сорбційна, сприяє створенню комфортного клімату в приміщенні;
- високолужна, значення pH = 13 (після змішування);
- перешкоджає розвитку цвілі завдяки природній лужності;
- не містить консервантів;
- підходить для алергіків;
- легко розтягується та розгладжується;
- моделюється.

В'яжуче

Мінеральні в'яжучі та добірні високоякісні мінеральні наповнювачі.

Упаковка/Розмір тари

Паперовий мішок 20 кг.

Колірні відтінки

Білий

Можливе самостійне тонування за допомогою Histolith® Sol-Silikat Volltonfarbe, а також стійких до вапна тонуючих фарб і сухих пігментів. Сумісність пігменту необхідно перевірити за допомогою зразка.

Зберігання

В сухому, захищеному від вологи місці, в оригінальній закритій упаковці. Використати матеріал протягом 9 місяців.

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	+	+
(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

Застосування

Придатні основи

Підходить як вирівнювальна шпаклівка для мінеральних штукатурок, а також для ремонтної системи Histolith® Trass. Використовується також для бетону, кам'яної кладки, пористого газобетону, гіпсокартонних плит, штукатурок на основі синтетичних смол, стійких старих покриттів.



CAPAROL

Підготовка основи	Основа має бути твердою, стабільною, міцною і не містити речовин, що знижують адгезію. Стартова штукатурка повинна бути добре схоплена, висушена і шорстка. Ретельно очистіть поверхню. Штукатурки, що осипаються на поверхні, заґрунтуйте матеріалом Histolith® Sol-Silikat Fixativ. Гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, а також стійкі старі покриття обробити ґрунтовкою Histolith® KontaktQuarz.
Підготовка матеріалу	Histolith® Kalkspachtel brillant перемішайте міксером до однорідної консистенції, придатної для обробки, без комків. Кількість води: приблизно 8,5-9,0 л/мішок Відкритий час роботи: прибл. 120 хвилин.
Метод нанесення	Нанесіть матеріал рівномірно та вирівняйте поверхню. Після застигання поверхні потрібно зволожити основу і нанести другий тонкий шар. Трохи почекавши, вирівняйте поверхню венеціанською кельмою, або відшліфуйте її після висихання. Влаштування армувальної сітки: нанесіть матеріал зубчастим шпателем 6x6 мм. Прикладіть армувальну сітку Capatect Gewebe 650 з нашаруванням країв у 10 см і міцно притисніть до поверхні. Потім зашпаклюйте методом "мокре по мокрому", щоб забезпечити повне перекриття сітки. Після застигання поверхні потрібно трохи зволожити основу і нанести другий тонкий шар. Трохи почекавши, вирівняйте поверхню венеціанською кельмою, або відшліфуйте її після висихання. Товщина нанесення: 0,5-10 мм. На останньому шарі шпаклівки не зтягуйте матеріал різко (розтягніть до нуля), інакше на поверхні можуть з'явитися дефекти.
Структура покриття	Histolith® Kalkspachtel brillant можна фарбувати вапняними фарбами Histolith і силікатними фарбами Histolith. Рекомендується попереднє ґрунтування матеріалом Histolith® Sol-Silikat Fixativ, розбавленим водою в пропорції 2:1.
Витрата	Приблизно 1,2 кг/м² на 1 мм товщини шару. Точну витрату можна дізнатись при пробному нанесенні.
Умови застосування	Температура для нанесення: для повітря та основи ≥+5°C
Період висихання	Перед нанесенням наступних покриттів дайте поверхні висохнути щонайменше 3 дні.
Очищення інструментів	Інструменти одразу після використання промити водою.
Вказівки	Не підходить для поверхонь з дуже високим рівнем впливу вологи, таких як пряме потрапляння крапель води. При зовнішніх роботах потрібне захисне покриття . Не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь, які піддаються постійному впливу дощу. При використанні натуральних наповнювачів можливі невеликі відмінності в кольорі. Тому використовуйте лише матеріал з однаковим виробничим номером на суцільних поверхнях, на які не наноситься додатковий шар фарби. Дрібні бульбашки повітря можуть утворюватися на менш поглинаючих поверхнях. Їх можна видалити після короткого часу випаровування шляхом повторного згладжування.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозні пошкодження очей. Якщо потрібна медична допомога, майте упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихайте пил або туман. Ретельно вимийте руки після використання. Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом кількох хвилин. По можливості зніміть будь-які контактні лінзи. Продовжуйте полоскання. Негайно викликайте ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікаря. Містить: Цемент, Портландцемент, Хімікати.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Після застигання можна утилізувати з дотриманням нормативів.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “3” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua