

ФЕРОЗИТ 425

Стяжка легковирівнювальна армована волокном
товщина шару 10-80 mm (мм)

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
48 x 35 x 11



Товщина шару 10 - 80 mm (мм)




Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗИТ 425 — легковирівнювальна суха суміш на основі високоякісного цементу, наповнювачів та модифікаторів провідних європейських виробників для виконання стяжки з товщиною шару 10-80 mm (мм), для вирівнювання поверхонь, накриття трубопроводів, розподілу навантажень на теплозвукоізоляційні шари та влаштування теплих підлог. Може використовуватися на похилих поверхнях. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



МОЖЕ
ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ
НА ПОХИЛИХ ПОВЕРХНЯХ




ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
ТЕПЛИХ ПІДЛОГ



ТРІЩИНОСТІЙКА



АРМОВАНА
ВОЛОКНОМ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ



ЛЕГКА В РОБОТІ



МОРОЗОСТІЙКА



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Суміш Ферозіт 425 Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД

Цемент, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Поверхні з підвищеним водопоглинанням добре зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1 чи силікатною ґрунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,15-0,17 л (л) води на 1 кг (кг) сухої суміші (3,75-4,25 л (л) води на мішок 25 кг (кг)), поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

УВАГА!!! Чітко дотримуватись зазначеної кількості води для замішування, надлишок води спричинить розшарування розчинової суміші та втрату міцності готового покриття.

ВИТРАТИ

16 кг (кг) сухої суміші на 1 м² (м²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш викладати рівномірно на основу на 0,5-1 cm (см) вище рівня встановлених маяків. Надлишок зібрати металевою рейкою рівномірними хвилюподібними рухами вздовж маяків. На площах більше 20 м² (м²), а також у вузьких та довгих приміщеннях, слід виконати компенсаційні шви, а раніше виконані на основі шви перенести на отриману поверхню. В місцях примикання до стін та колон встановити демпферну стрічку по периметру приміщення. Укладену розчинову суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівномірного висихання. При влаштуванні теплих підлог забезпечити мінімальну товщину шару розчинової суміші над нагрівним елементом не менше 25 mm (мм). Для зниження ризику появи тріщин рекомендовано на поверхню викладати металеву сітку. В стяжки товщиною більше 40 mm (мм) для економії розчину та захисту від виникнення тріщин рекомендовано додавати крупний наповнювач (до 20 mm (мм) в співвідношенні 1:1 до сухої суміші. Затирання поверхні дерев'яною або пластмасовою теркою можна проводити через 12-24 год. Стяжка придатна до експлуатації через 7 діб. Експлуатацію теплої підлоги починати через 28 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 120 хв після приготування. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обережати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,15 - 0,17 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Мінімальна товщина шару:	
- недеформівні поверхні	10 mm (мм)
- деформівні поверхні	30 mm (мм)
Термін придатності, не менше	120 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,5 МПа (МПа)
Границя міцності на тиск, не менше:	
- через три доби	7 МПа (МПа)
- через 28 діб	20 МПа (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше:	4,5 МПа (МПа)
Усадка, не більше	1,2 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m ² (м ²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	16 kg (кг)

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою.

Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ	
Маса пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.

Протокол радіологічних випробувань №79/08-2/2 від 14.07.2023 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінок можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

