Capatect Fassadenfarbe

Посилена силоксаном дисперсійна фасадна фарба.

ColorExpress

Опис продукту

Сфера застосування

Стійка до забруднень, водовідштовхувальна, посилена силоксаном дисперсійна фасадна фарба.

Фасад виглядає охайним довше завдяки силоксановому захисту від вологи та бруду. Фарба гарантує легке нанесення та прогнозований результат навіть на великих площах. Стійка до атмосферних впливів і УФ-випромінювання.

Використовується в якості фінішного покриття в теплоізоляційній системі Capatect Standard B; для бетону без покриття; дисперсійних лакофарбових покриттів, мінеральних старих та нових штукатурок, які володіють здатністю до навантажень.

Властивості

- не містить розчинників;
- проста у використанні;
- висока покривна здатність.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро.
База 1: 10 л; 2,5л; 1л
База 3: 9,4 л; 2,35л; 0,9л

Колірні відтінки

База 1: біла (можливість тонування ColorExpress)
База 3: прозора (тільки для тонування ColorExpress)

Стабільність кольору згідно з технічним паспортом BFS № 26:
База1: Клас B. Група 1-3 залежно від кольору
База 3: Клас C. Група 1-3 залежно від кольору

При HBW ≥ 20 сфера застосування продукту зовні.

Ступінь глянцю

Матова. Клас: G_3 відповідно до DIN EN 1062.

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +35 °C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Технічна характеристика

Щільність:	приблизно 1,56 г/см³.
Максимальна величина зерна:	S<100 мкм відповідно до EN ISO 1524. Клас: S_1 відповідно до DIN EN 1062-1.
Еквівалент дифузії повітряного шару s_dCO_2:	клас: V_2(середній): відповідно до EN ISO 7783-2: 45 г/(м²·доба).
Водопроникність (показник w):	клас: W_2(середній): відповідно до EN 1062-3: 0,16 кг/(м²·год$^{0.5}$).



CAPAROL

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
-	-	-	+	+
(–) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи

Основи мають бути чистими, сухими, міцними, не повинні мати забруднень та розділяючих речовин, що перешкоджають адгезії.

Підготовка основи

Підготовка поверхні виконується згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, пошкодження та дефекти на поверхні потрібно відремонтувати. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і повного висихання. Сильно поглинаючі і пористі поверхні необхідно заґрунтувати ґрунтом Capatect UniGrund.

Нові та неушкоджені системи теплоізоляції фасадів з покриттям дисперсійними, силікатними, силіконовими, вапняними (PIc) та вапняно-цементними (PII) штукатурками. Провести вологе очищення поверхні підходящим методом. При очищенні напірними струменями води, температура води не повинна бути вищою 60 °C, а тиск не вище 60 бар. Після очищення потрібно дати основі добре висохнути.

Мінеральні штукатурки розчинних груп PIc, PII та PIII, або силікатні штукатурки.

Нові штукатурки.
Дати достатньо вистояти та покривати їх, як правило, через 2 тижні при висиханні при температурі близько 20 °C та відносній вологості повітря 65%. При несприятливих погодних умовах викликаних, наприклад, дощем та вітром, сроки висихання штукатурного шару відповідно збільшуються. Шляхом додаткового ґрунтувального покриття CapaGrund Universal знижується ризик вапняних висолів на поверхні при застосуванні штукатурок з підвищеною лужністю груп PIc, PII та PIII, так, що покриття може здійснюваться через 7 днів.

Старі штукатурки.
Крупнопористі, поглинальні штукатурки та ті, що мають легкий піщаний осип, проґрунтувати матеріалом Capatect UniGrund або OptiSilan TiefGrund. Сильно поглинальні та крейдисті основи проґрунтувати матеріалом Dupa-Putzfestiger. Місця ремонтного шпаклювання повинні добре зв'язатись та висохнути.

Міцні покриття з синтетичної та силіконової смоли.
Стару штукатурку слід очистити відповідним способом. У разі вологого прибирання добре просушіть основу перед подальшою обробкою. Ґрунтувальне покриття матеріалом Capatect UniGrund. Нові штукатурки на основі синтетичних або силіконових смол слід фарбувати без попередньої обробки.

Міцні покриття з дисперсійних фарб, дисперсійних силікатних або силіконових фарб. Очистити старе покриття струменем води під тиском. Перевірте основу згідно паспорта BFS №20.

Старі покриття з наступними властивостями.
Помірно поглинальні: грунтовки Capatect UniGrund або CapaGrund Universal, розведені водою до 3%.
Сильно поглинальні: грунтовки OptiSilan TiefGrund або Dupa-Putzfestiger.

Старі покриття на системах утеплення.
Добре поглинальні, міцні, з тонкими волосяними тріщинами обробляти матеріалами Capatect UniGrund або Dupa-Putzfestiger.

Поверхні, що містять крейду або мають осип (також під водним навантаженням згідно до BFS №20, B.13 «Поверхнева міцність, крейда»).
Грунтування матеріалом Dupa-Putzfestiger.

Глянцеві та гідрофобні поверхні.
Зашліфувати механічним способом. Ґрунтувати матеріалом CapaGrund Universal. Якщо після механічної обробки ефект гідрофоності все ще зберігається, рекомендується ґрунтувати матеріалом Capatect UniGrund.

Міцні фарби або штукатурні покриття.
Повністю видалити відповідним методом, наприклад шліфуванням, щіткою, скребком, з подальшим очищенням струменем води під високим тиском відповідно до нормативів. У разі вологого прибирання поверхня повинна добре просохнути перед подальшою обробкою. У разі запилених, піщаних і поглинальних основ ґрунтувати матеріалом Capatect UniGrund. Проміжне покриття виконати матеріалом Capatect Putzgrund 605.

	Облицювальна стіна з керамічної цегли. Для фарбування підходить тільки морозостійка облицювальна або клінкерна цегла без включень. Стіна не може мати тріщини на швах і висоли. Заґрунтувати матеріалом Capatect UniGrund. **Облицювальна стіна з силікатної цегли.** Для фарбування підходить тільки морозостійка цегла без включень, таких як пісок і глина, які можуть викликати зміну кольору. Стики не повинні мати тріщин. Брудні поверхні необхідно очистити. Залишки солей на поверхні необхідно видалити сухою щіткою. Ґрунтувати матеріалом Capatect UniGrund. Більш детально про підготовку поверхонь вказано в Технічній інформації №650 «Основи та їх попередня обробка.
Підготовка матеріалу	Перед використанням продукт ретельно перемішати.
Метод нанесення	Capatect Fassadenfarbe нанести рівномірним шаром за допомогою щітки, валика або методом безповітряного нанесення. При нанесенні валиком чи методом безповітряного нанесення фарбу добре перемішати і профільтрувати через фільтр.
Розбавлення	Максимально на перший базовий шар: 5% води.
Витрата	Приблизно 150 мл/м^2 - на 1 шар гладкої поверхні з нормальною поглинальною здатністю. Точна витрата визначається пробним нанесенням.
Умови застосування	Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна опускатись нижче +5 °C та підійматись вище +30 °C. Не наносити при прямих сонячних променях, при сильному вітрі, тумані, опадах. Не змішувати з іншими матеріалами, фарбами, ґрунтовками і розчинниками.
Період висихання	При температурі +20 °C і відносній вологості повітря 65%, поверхня може піддаватися наступній обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості, час висихання відповідно збільшується. Після нанесення Capatect Fassadenfarbe на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно покрити будівельні ріштування тентом або захисною сіткою.
Очищення інструментів	Робочі інструменти одразу після застосування промити водою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та в ґрунт. При проковтуванні одразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечнику. Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого лазурями або емаллю. Бризки та підтьоки матеріалу на поверхнях одразу змити водою.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT). Виробник не несе відповідальності за якість продукції у випадку використання після завершення терміну придатності, а також у разі порушення умов зберігання, підготовки основи або неправильного застосування матеріалу, включно з використанням не за призначенням чи в умовах, не передбачених цим Технічним листом.
Утилізація	Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, полімерні добавки, вода.
Технічна підтримка	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Центр обслуговування клієнтів	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» E-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua