



Baumit FlexTop

Клейова суміш для облицювання усіма видами ПЛИТОК



- **Висока еластичність**
- **Високі вологостійкість та морозостійкість**
- **Для облицювання існуючих плиткових покриттів**

Продукт Клейова суміш, клас C2TE S1, для облицювання усіма видами плитки та деформівних основ.

Склад Суміш цементу з мінеральними заповнювачами і полімерними модифікаторами.

Властивості

- Рекомендована товщина клейового шару 2-10 мм
- Висока еластичність затверділого розчину
- Висока адгезія практично до будь-яких облицювальних матеріалів і поверхонь
- Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості та морозостійкості
- Ефективна для облицювання існуючих плиткових покриттів, зокрема з полив'яним лицьовим покриттям
- Високопластична, зручна у застосуванні
- Застосовується для облицювання душових, сходів, балконів, терас, басейнів, „теплих підлог“ з водяним та електropідігрівом, фасадних та цокольних конструкцій будівель, фасадних теплоізоляційних систем
- Екологічно безпечна

Застосування

Суміш після змішування з водою, нанесення та затвердіння утворює високоеластичний високоадгезійний морозостійкий клейовий розчин, що забезпечує надійне закріплення керамічних, керамогранітних, гранітних, склокерамічних та плиток інших різновидів із природних і штучних порід каменів, зокрема з екстремально низьким рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%), а також крупногабаритних, розмірами до 1000x1000 мм і більше, на підготовлених мінеральних основах різної щільності, таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні покриття, поверхні конструкцій зі щільного або ніздрюватого бетону, керамічної або кlinkерної цегли, натурального каменю та основ, що піддаються температурним навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних факторів (конструкції душових, підлог з водяним та електричним підігрівом, балконів, поверхні фасадів та фасадних теплоізоляційних систем, експлуатовані покрівлі, тераси, резервуари, відкриті басейни тощо).

Застосовується для облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині і зовні будівель.

Суміш ефективна для облицювання основ із гіпсокартонних плит, а також основ пофарбованих олійною фарбою, що міцно тримається, або з існуючим плитковим покриттям, зокрема полив'яним, але в умовах захищених від атмосферних чинників та температурних навантажень.

Призначена для закріплення усіх видів плиток від мозаїчних до крупнорозмірних та виготовлених за технологіями монокоптура, бікоптура, монопроза, зокрема такі види плиток, як: майоліка, майоліковий кахель, терал'я, фаянс, а також коттофорте, грес, котто і кlinkер та інших плиток із природного і штучного каменю.

Увага! Захист конструкцій від впливу вологи забезпечується лише за наявності гідроізоляційного шару. Непридатна для нанесення на дерев'яні, металеві та полімерні поверхні.

Відповідність матеріалу

Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit FlexTop відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» групи Ц.1.3К4 та європейським нормам класу C2TE EN 12004 і класу S1 EN 12002.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/3557 дійсний до 23.02.2027.

Зазначені технічні характеристики дійсні за температури $+20 \pm 2$ °C і відносної вологості повітря $55 \pm 5\%$. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватися.

Змішування з водою:	~270 $\pm$ 10 мл води на 1 кг сухої суміші; ~6,5–7,0 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача:	до 0,6 мм (вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,63 мм)
Час придатності розчинової суміші:	~240 хвилин (~4 години) (вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хвилин)
Відкритий час:	~30 хвилин (вимоги ДСТУ — не менше ніж 20 хвилин)
Час коригування:	~15 хвилин (вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хвилин)
Міцність зчеплення з основою з бетону після витримання в повітряно-сухих умовах:	~1,3–1,5 МПа (вимоги ДСТУ — не менше ніж 1,0 МПа)
Морозостійкість:	не менше ніж 75 циклів (вимоги ДСТУ — не менше ніж 75 циклів)
Температура експлуатації затверділого розчину:	від -30 °C до +70 °C
Розширення швів:	- для підлог — не раніше ніж через 24–48 годин; - для стін — не раніше ніж через 12 годин
Зміщення плитки (для стін):	~0,05 мм (вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,5 мм)
Товщина шару:	2–10 мм
Час можливого технологічного пересування:	не раніше ніж через 48 годин
Прогин:	>2,5 мм (вимоги ДСТУ — не менше ніж 2,5 мм)
Температура основи, матеріалу та повітря під час нанесення:	від +5 °C до +30 °C
Орієнтовна витрата сухої суміші:	<u>Для недеформівних основ:</u> від 1,6 до 7,0 кг/м ² <u>Для деформівних основ — комбінований спосіб нанесення клейової суміші:</u> від 2,5 до 7,9 кг/м ² (залежить від виду основи, температурних умов, відхилень поверхні від горизонталі / вертикалі, досвіду майстра)

Форма постачання	Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг
Зберігання	В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не більше ніж 12 місяців від дати виробництва.
Гарантія якості	Внутрішній контроль нашими лабораторіями
Основа	Основа під облицювання повинна бути здатною витримувати навантаження, витриманою до завершення усадочних деформацій (не менше ніж 28 діб для цементно-піщаних розчинів, 90 діб для бетонів тощо). Поверхня основи повинна бути достатньо рівною, міцною, сухою (вологість — не вище ніж 4 %), незамерзлою і очищеною від речовин, знижуючих адгезію розчину до основи (пил, олійні та жирові плями, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, залишків старої фарби тощо).

Підготовка основи

Вимоги до основи: поверхню основи підготувати у відповідності до вимог БНІП 3.03.01-87, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Поверхні, що підлягають облицюванню, не повинні мати відхилень від вертикалі й горизонталі, що перевищують такі допуски:

– для стін під час прикладання правила довжиною 2 м – менше 3 мм; у всьому приміщенні по вертикалі – менше 4 мм, по горизонталі – менше 6 мм;

– для підлог під час прикладання правила довжиною 2 м – менше 4 мм; у всьому приміщенні – менше 5 мм.

Підготовка основи: неміцні ділянки в основі, що подають глухий звук при простукуванні, а також пухкі місця та місця лушчення, необхідно розчистити та проґрунтувати ґрунтовками Bauprimer у відповідності з характером поверхні. Дрібні виступаючі нерівності видалити механічним інструментом.

У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвілью, слід з'ясувати причини її утворення та усунути їх! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити антимікробним водним сануючим розчином Bauprimer FungoFluid.

Ґрунтування під вирівнювання основи:

– для поглинаючих основ – Bauprimer Grund (технологічна перерва 8–12 годин);

– для непоглинаючих основ – Bauprimer SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 година).

Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю Bauprimer Preciso (для стін та підлог 2-30 мм). Перед облицюванням витримати технологічну перерву 48 годин.

Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш Bauprimer Nivello Quattro, Nivello Duo або Nivello Uno залежно від особливостей об'єкту. Для ознайомлення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти відповідних матеріалів.

Ґрунтування: після повного затвердіння ремонтних або самовирівнювальних сумішей – заґрунтувати поверхню ґрунтовкою Bauprimer Grund / Bauprimer MultiPrimer і витримати мінімальну технологічну перерву – 12 годин перед облицюванням; перед нанесенням гідроізоляції – 15 хвилин.

Гідроізоляція: для гідроізоляції конструкцій зовні або всередині будівель, конструкцій цоколів, балконів, терас тощо, а також залежно від особливостей об'єкту, рекомендується застосовувати гідроізоляційні суміші Bauprimer Protect A1 або Bauprimer Protect 2K. Після виконання гідроізоляційних прошарків роботи з облицювання дозволяється виконувати після витримання технологічної перерви не менше ніж 72 години. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляційних прошарків зверніться до технічних паспортів відповідних матеріалів.

Приготування:

Змішування: суху суміш Baumit FlexTop засипати в ємність з регламентованою кількістю чистої прохолодної (від +15 до +20 °C) води, - див. таблицю технічних характеристик даного технічного паспорту. Суху суміш поступово додавати у воду під час перемішування будівельним міксером або у змішувачі примусової дії. Перемішувати 5 хвилин доводячи розчинову суміш до утворення однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше ніж 600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для дозрівання розчинової суміші і повторно перемішати.

У процесі приготування користуватися чистою тарою і інструментами.

Перед застосуванням розчинову суміш перемішати та використати протягом 90 хвилин з моменту її приготування.

Рухливість розчинової суміші, яка починає тужавіти, допускається підвищувати додатковим перемішуванням, але забороняється додатково додавати в розчинову суміш воду.

Виконання робіт:

Увага! Перед облицюванням плитку і основу не змочувати!

Нанесення та укладання: на підготовленій основі рівним лезом зубчастої терки із нержавіючої сталі нанести тонким суцільним шаром готову розчинову суміш Baumit FlexTop. Товщина суцільного шару повинна дорівнювати висоті зубців зубчастої терки. Після чого нанесений шар розчинової суміші розподілити зубчастою стороною терки, з зубцями, розміри яких повинні відповідати формату плитки.

Під час виконання облицювальних робіт зовні або при облицюванні фасадних конструкцій та фасадних теплоізоляційних систем, приміщень з вологим режимом експлуатації або при закріпленні великорозмірних і важких плиток, особливо на вертикальні поверхні, для підвищення надійності закріплення плиток, слід застосовувати комбінований спосіб нанесення клейової суміші. При цьому способі клейова розчинова суміш наноситься не тільки на поверхню основи, але і, додатково, на тильні сторони облицювальних плиток, шаром завтовшки близько 1 мм.

Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна становити не менше ніж 95%.

Плитку укладати згідно проекту / схеми. У процесі укладання плитки постійно видаляти вологою губкою можливі залишки розчинової суміші і контролювати горизонтальність / вертикальність облицювального покриття за допомогою будівельного рівня.

Увага! Не можна укладати плитку без швів! Ширина міжплиткових швів залежить від формату плитки та умов експлуатації. Ширина міжплиткових швів для недеформівних основ повинна становити не менше ніж 1,5 мм.

Термін придатності розчинової суміші: ~4 години. Плитку необхідно укласти впродовж 30 хвилин („відкритий час“) з моменту нанесення розчинової суміші Baumit FlexTop. Коригування положення плитки виконати протягом 15 хвилин після її укладання.

Під час укладання плитки і протягом першої доби тверднення клейового розчину, уникати потрапляння на укладену поверхню дощової води, впливу прямих сонячних променів, сильних протягів або вітру.

Під час нанесення розчинової суміші в умовах впливу прямих сонячних променів, - проміжок часу до укладання плитки скорочується.

Під час виконання робіт керуватися будівельними нормами, правилами і вимогами даної інструкції. Виробник не несе відповідальності при неправильному використанні суміші.

Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати механічним навантаженням.

При утворенні „плівки“ на розчинової суміші подальше проведення робіт заборонено, а розчинову суміш необхідно утилізувати!

Розширення швів: виконати через 24–48 годин для підлог і через 12 годин для стін.

Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (доступна у 24 кольорах).

Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 годин.

Рекомендації щодо виконання робіт:

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог технологічних карт Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших чинних норм і правил.

Роботи виконувати в сухих умовах, за температури повітря та поверхні основи від +5 °C до +30 °C та відносної вологості повітря не більше ніж 80%.

Для облицювання плиткою із світлого натурального каменю, мармуру, вапняку, травертину або прозорою плиткою всередині і зовні будівель, також можна використовувати гнучку клейову суміш білого кольору Baumit FlexMarmor.

Вказівки до облицювання теплої підлоги:

1 Клейовий шар під облицюванням електричних теплих підлог має бути суцільним, з тим щоб забезпечити 100%-й контакт клейового розчину з кабелем, що в свою чергу забезпечить рівномірний відбір тепла по всій його довжині, а також повний контакт з плиткою, з тим, щоб рівномірно передавати тепло плитковому покриттю;

2 По всій площині теплої підлоги застосовувати лише еластичний клейовий розчин, що відповідає вимогам „ЗК4“ згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 або класу C2TE S1 згідно EN 12004 і EN 12002;

3 Забезпечити обережне технологічне пересування на поверхні з укладеним електричним кабелем, щоб уникнути його пошкодження;

4 Забезпечити ширину міжплиткових швів не меншою за 3-4 мм, з тим щоб уникнути пошкоджень і деформацій внаслідок лінійного розширення під час нагрівання;

5 Затирочний розчин у міжплиткових швах для теплих підлог має бути еластичним та відповідати вимогам Ц.1.РШ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 або класу CG2 WA EN 13888:2004.

6 Під час розшивки міжплиткових швів не застосовувати гострих предметів, які можуть пошкодити ізоляцію нагрівального кабелю;

7 Товщину клейового шару під плиткою забезпечити у відповідності до рекомендацій виробника електричного кабелю або матів;

8 Під час укладання нагрівальних матів, рекомендується попередньо нанести суцільний мінімальної товщини шар плитного клею безпосередньо на сітку з кабелем;

9 Місця примикання підлогової плитки до стінової поверхні герметизувати ПУ-герметиком або кольоровим силіконовим герметиком Baumit Silikon.

Загальні вказівки**Вказівки з безпеки:**

Клейова суміш Baumit FlexTop містить цемент і взаємодіючи з водою спричиняє лужну реакцію, тому під час роботи з нею захищати очі і шкіру. У разі потрапляння суміші в очі, вимити їх водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися до лікаря. У процесі приготування і під час роботи з матеріалом необхідно дотримуватись загальнобудівельних правил безпеки, промсанітарії та санітарних норм. Використовувати захисні рукавиці, окуляри та спецодяг. У зв'язку з підвищеним пилоутворенням, слід захищати дихальні шляхи та очі. Невикористану суміш і воду, після промивання тари та інструментів, утилізувати відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88.

Загальні вказівки:

Даний технічний паспорт встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватись правил їх виконання та техніки безпеки.

Виробник не несе відповідальності за недотримання технології під час роботи з матеріалом, а також за його використання з метою та за умов, не передбачених даним технічним паспортом.

У разі використання продукту в умовах, не передбачених даним технічним паспортом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.

Даний технічний паспорт, а також письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного паспорту всі попередні вважаються недійсними.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам, що виконують роботи, базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.